

FINIX 80

Scheda tecnica

NOME:
GRUPPO:
IMPIEGO:

CARATTERISTICHE:

ESSICCAMENTO:

CARATTERISTICHE E RESISTENZA:

PREPARAZIONE
PRODOTTO:
APPLICAZIONE:

APPLICAZIONE PRODOTTO:

FINIX 80

finitura all'acqua acrilico silossanica per interno ed esterno ad alta traspirabilità
finitura all'acqua per ottenere gli effetti velature e per la decorazione del Rococò Anticando 600, del Rococò Travertino e tanti altri effetti anticati in base alla fantasia dell'applicatore.

peso specifico: 1.025± 30 gr/LT. a 20°C
viscosità: 450 cps
resa: 14 - 15 m²/LT. una mano, non colorato, su Rococò Anticando 600 (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)
11 - 14 m²/LT. una mano, colorato, su Rococò Anticando 600 (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)
15 - 20 m²/LT. una mano, non colorato, su Rococò Travertino (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)
30 - 40 m²/LT. una mano, colorato, su Rococò Travertino (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

colori: colori di cartella
confezioni: LT. 0,750
in superficie: 1 - 2 ore a 20°C
sovraverniciatura: 8 - 10 ore a 20°C
in profondità: 24 - 72 ore a 20°C

Il Finix 80 è trasparente e per ottenere i colori del catalogo occorre colorarlo con la relativa quantità di pasta colorante, denominata COLORI'. In alternativa si può colorare con il Sistema Tintometrico VALCLONE.

diluizione: pronto all'uso ad accezione della seconda mano sul Rococò Travertino in cui va diluito con acqua.
sistema: guanto in lana o in spugna - pennello

numero di strati: 1 - 2
PER ROCOCO' ANTICANDO 600: A completa essiccazione del prodotto, dopo circa 8 ore a 20°C, applicare il Finix 80 con l'attrezzo adatto per la tipologia di effetto che si desidera ottenere. Con il Finix 80 si possono ottenere anche altri effetti decorativi e può essere utilizzato anche con il guanto di lana o di spugna o a pennello a seconda della fantasia dell'applicatore.

PER ROCOCO' TRAVERTINO: Quando il Rococò Travertino è ben asciutto, applicare una mano a pennello di Finix 80 trasparente non diluito sulla superficie liscia, tralasciando le venature e le incisioni. Trascorse 4 ore a 20°C stendere una seconda mano di finitura Finix 80 colorato e diluito al 50%.

SC 00200

Poi, a Finix 80 ancora bagnato, eliminare con una spugna l'eccesso di prodotto colorato sulla parte liscia, in modo da ottenendo l'effetto pietra naturale, per il diverso assorbimento della superficie.

Temperatura per applicazione: superiore a +10°C e inferiore a +30°C.

Non applicare sotto il sole battente o in presenza di vento. Evitare le giornate con elevata umidità o le superfici gelide.

Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +5°C e inferiore a +30°C.

Stabilità: 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

NOTE: Mescolare molto bene prima dell'uso. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone.

Scheda n° SC 00200 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 4

Ottobre 2016