

SC 00200

FINIX 80

Ficha técnica

NOMBRE:

GRUPO:

USO:

FINIX 80

pintura de acabado acrílico siloxánico al agua para interiores y exteriores acabado al agua para obtener los efectos veladura y para la decoración del Rococò Anticando 600 y del Rococò Travertino, y otros efectos envejecidos según la fantasía del aplicador

CARACTERISTICAS:

peso específico:

1.025± 30 gr/LT. a 20°C

viscosidad:

450 cps

rendimiento:

14 - 15 m²/LT una capa, sin colorear, sobre Rococò Anticando 600 (puede varias en base a la rugosidad, porosidad, absorción del soporte y al metodo de aplicacion)

11 - 14 m²/LT una capa, sin colorear, sobre Rococò Anticando 600 (puede varias en base a la rugosidad, porosidad, absorción del soporte y al metodo de aplicacion)

15 - 20 m²/LT una capa, sin colorear, sobre Rococò Travertino (puede varias en base a la rugosidad, porosidad, absorción del soporte y al metodo de aplicacion)

30 - 40 m²/LT una capa, sin colorear, sobre Rococò Travertino (puede varias en base a la rugosidad, porosidad, absorción del soporte y al metodo de aplicacion)

color:

colores de catálogo

confección:

LT. 0,750

en superficie:

1 - 2 horas a 20°C

repintado:

8 - 10 horas a 20°C

en profundidad:

24 - 72 horas a 20°C

SECADO:

CARACTERISTICASE Y

RESISTENCIA:

El FINIX 80 es transparente y para obtener los colores elegidos es suficiente mezclarlo cuidadosamente con la relativa cantidad de pasta colorante, denominada COLORI', descrita bajo cada pastilla de color. Como alternativa, se puede colorear con el Sistema Tintometrico VALCLONE.

PREPARACION

PRODUCTO:

dilución:

listo al uso, excepto la segunda capa sobre Rococò Travertino en el cual se debe diluir con agua

sistema:

guante, esponja o brocha

numero de capas:

1 - 2

APLICACION:

PARA ROCOCO' ANTICANDO 600: Después de 8 horas a 20°C, cuando el producto está bien seco, aplicar una mano de FINIX 80 con la herramienta apropiada al tipo de efecto que se quiere obtener. Con Finix 80

SC 00200

se pueden crear también otros efectos decorativos y puede ser aplicado con guante, esponja o brocha según la fantasía del aplicador.

PARA ROCOCO' TRAVERTINO: Cuando ROCOCO' TRAVERTINO esté bien seco, aplicar con una esponja compacta la primera mano de FINIX 80 transparente no diluido sobre la superficie lisa, utilizando un pincel, omitiendo las vetas y las incisiones.

Después de 4 horas a 20°C, aplicar una segunda mano de acabado FINIX 80 coloreado y diluido al 50%.

Posteriormente, con FINIX 80 todavía mojado, eliminar el exceso de producto coloreado sobre la parte lisa con la esponja lavada con agua y bien escurrida, para obtener el efecto de la piedra natural, gracias a la diferente absorción de la superficie.

Temperatura de aplicación: superior a +10°C e inferior a +30°C. No aplicar bajo el sol o con viento. Evitar los días con elevada humedad o las superficies heladas.

Conservación: en lata bien cerrada, incluso después del uso, a temperatura superior a +5°C e inferior a +30°C.

Estabilidad: 2 años aproximadamente en lata bien cerrada

NOTA:

Mezclar bien antes del utilizzo. Lavar las herramientas inmediatamente después del uso con agua.

Ficha n° 00200 emitida por el Responsable del Control de Calidad:

Edición n° 4

Octubre 2016