



VALPAINT S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
E-mail: info@valpaint.it  
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it • www.valpaintjungle.it

SC00116

## FINISH V 16

### Fiche technique

**NOM :**

**GROUPE :**

**UTILISATION :**

**CARACTÉRISTIQUES :**

**FINISH V 16**

protectif transpirant acrylique

vernis transparent pour intérieur et extérieur. Formulé et garanti pour la protection d'Artecò 1 et de Polistof. Il peut être utilisé aussi comme primer avant l'application de Magic Light Finitura K 100

**poinds spécifique :** 1.000 +/- 30 g/litre à 25°C.

**viscosité :** faible

**rendement :** 25 m<sup>2</sup>/LT. pour Artecò 1 (pas dilué)

40-50 m<sup>2</sup>/LT. pour Artecò'1 (dilué au 100% avec l'eau)

12 m<sup>2</sup>/LT. pour Polistof (pas dilué)

15-20 m<sup>2</sup>/LT. pour Magic Light Finitura K100

(peut varier selon la rugosité, porosité et absorption su support et à la méthode de l'application)

**aspect :** opaque

**couleur:** transparent

**emballage :** LT. 0,250 litre – LT.1

**en poudre :** 30 minutes à 20°C

**Sec après :** 2 heures à 20°C

**Durcit:** 24 heures à 20°C.

**SÉCHAGE :**

**CARACTÉRISTIQUES ET RÉSISTANCE :**

**POUR ARTECO'1 :** Appliqué sur des murs intérieurs, des

tables, des chaises et des meubles traités avec Artecò 1, il protège la surface en offrant une résistance au lavage avec de l'eau ou des détergents courants. En plus il évite en outre l'apparition du blanchiment et du calcaire contenu dans l'Artecò 1 appliqué à l'extérieur

**POUR POLISTOF :** Appliqué sur des surfaces en bois, en fer, en verre, sur des alliages légers traités avec Polistof, Finish V 16 les protège de l'abrasion et du lavage avec des détergents courants.

**POUR MAGIC LIGHT FINITURA K 100 :** appliquer à l'intérieur sur des peintures anciennes ou neuves, sur des supports lisses ou rugueux à condition qu'ils soient bien ancrés et non poudreux avant l'application du Magic Light Finitura K 100

**PRÉPARATION DU SUPPORTS:**

appliquer le Finish V 16 avec une brosse sur le support verni avec l'Artecò1 et le Polistof.

**PRÉPARATION DU PRODUIT : APPLICATION :**

**dilution :** prêt à l'usage pour l'application sur; Polistof, diluer

au 100% pour Artecò'1 prêt à l'usage pour Magic Light K 100

**système :** brosse –rouleau-pistolet

**nombre de couches :** 1 (la peinture devient brillante avec deux couches)

**STABILITÉ :**

2 ans

page 1/2



VALPAIN S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
E-mail: info@valpaint.it  
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it • www.valpaintjungle.it

**SC00116**

**CYCLE D'APPLICATION:** **POUR ARTECO'1 ET POLISTOF:** appliquer à la brosse ou au pist décoré avec Artec'o'1 et Polistof  
**POUR MAGIC LIGHT FINITURA K100 :** appliquer une couche de Fi V 16, non dilué, au pinceau ou au rouleau. Au bout de 12 heures envirc 20°C procéder à l'application de MAGIC LIGHT Finition K100

**NOTES :**

La température d'application: et de stockage doit être entre +5°C et +30°C  
Le produit craint les gelées. . Nettoyer les outils avec de l'eau et du savon

**Fiche n° SC 00116 émise par le responsable du Contrôle de Qualité**  
**Édition n°5 Avril 2014**

**page 2/2**