

ANTICA CALCE

Scheda tecnica

NOME:

GRUPPO:

IMPIEGO:

CARATTERISTICHE:

ANTICA CALCE

rivestimento minerale murale per interni ed esterni

decorazioni murali di edifici anche di particolare interesse storico

peso specifico: 1.370 ± 30 gr/LT. a 25°C

viscosità: = = =

resa: 4 - 5 m²/LT.

effetto estetico: opaco minerale

colori: bianco e colori cartella Rococò

confezioni: LT. 1 - LT. 4 - LT. 12

in superficie: 2 ore a 20°C

sovraverniciatura: 4 - 5 ore a 20°C

in profondità: 12 ore a 20°C

Permeabilità al vapore d'acqua: 33,3 gr/m² in 24 ore

(norma UNI 9396 e ISO/DIN 7783)

Fattore di resistenza alla diffusione: μ = 881 strato equivalente d'aria

Sd = 0,65 m

(spessore secco di pittura 0,73 mm)

Coefficiente di assorbimento d'acqua: W = 0,29 Kg/m² x h^{0,5}

(norma DIN 52617)

Rispetta la teoria di Kuenzle: Sd x W ≤ 0,2 kg/m x h^{0,5}

(norma Din 18550)

Ottima traspirabilità, prolungata azione contro le macchie nere dovute all'umidità, ideale per riprodurre l'antico effetto opaco della calce.

tinteggiabile: aggiungendo il Colori disponibile in confezioni da 80 ML e 480 ML. Mescolare con agitatore meccanico a forte velocità. Per migliorare l'applicazione si consiglia di colorare la Pittura Antica Calce il giorno prima della sua applicazione.

ESSICCAMENTO:

CARATTERISTICHE E

RESISTENZA:

PREPARAZIONE

SUPPORTO:

su supporti nuovi e vecchi applicare sempre il Primer 200 come fondo. Dove sono presenti già delle pitture accertarsi che queste siano ben ancorate al supporto. In caso contrario o in presenza di superfici polverose, asportare bene tutta la pittura, carteggiare e lavare con acqua e sapone appropriato. Quando il supporto è asciutto applicare una mano di Primer 200 a rullo di lana o a pennello e dopo circa 8 ore a 20°C procedere con il ciclo applicativo del prodotto scelto della Linea Rococò.

PREPARAZIONE

PRODOTTO:

diluizione: 20 - 30% con acqua

rapporto di catalizzazione: = = =

pot life: = = =

APPLICAZIONE:

La Pittura Antica Calce va diluita al 20 - 30% con acqua e può essere applicata a pennello, a rullo o a spruzzo su supporti ben consolidati.

Per l'applicazione su supporti incerti, eliminare tutte le vecchie pitture, carteggiare bene ed applicare una mano di Primer 200. Dopo circa 8 ore a 20°C, applicare le 2 mani di Pittura Antica Calce a copertura. Tra la prima e la seconda mano attendere circa 2 - 4 ore a 20°C.

numero di strati: 2 - 3

NOTE:

Sul prodotto non essiccato subito dopo l'uso, pulire gli attrezzi con acqua, in caso di prodotto essiccato pulire meccanicamente. La temperatura di applicazione non deve essere inferiore a +5°C e superiore a +30°C e lontano dal sole e dal vento.

Scheda n° SC 00024 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 4

Giugno 2008