

ANTICA CALCE

Fiche Technique

NOM:

GROUPAGE:

UTILISATION:

CARACTERISTIQUES:

ANTICA CALCE

revêtement minéral et mural pour l'intérieur et l'extérieur
décorations murales des établissements d'une importance historique

poids spécifique: 1.370 ± 30 gr/LT. à 25°C

viscosité: = = =

rendement: 4-5 m²/LT.

effet esthétique: opaque minéral

couleur: blanc et couleurs du catalogue Rococò

emballage: LT.1-LT. 4 - LT. 12

en surface: 2 heures à 20°C

2° couche: 4 - 5 heures à 20°C

en profondeur: 12 heures à 20°C

SECHAGE

CARACTERISTIQUES ET RESISTANCE:

perméabilité à la vapeur d'eau : 33,3 gr/m² en 24 heures
(norme UNI 9396 et ISO/DIN 7783)

Facteur de résistance à la diffusion : $\mu = 881$ couche équivalente d'air
Sd = 0,65 m

(épaisseur sec de peinture 0,73 mm)

coefficient d'absorption d'eau: $W = 0,29$ Kg/m² x h^{0,5}
(norme DIN 52617)

Respecte la théorie de Kuenzle: $Sd \times W \leq 0,2$ kg/m x h^{0,5}
(norme Din 18550)

Excellente transpiration action prolongée contre les taches noires dues à l'humidité, idéal pour reproduire l'effet ancien opaque à la chaux.

Colori' disponible en pot de 80ML. et 480 ML. Mélanger avec un mixeur mécanique à forte vélocité. Pour améliorer l'application on conseille de teinter le Stucco Veneziano 800 un jour avant son application

Tous les produits de la GAMME ROCOCO' doivent être posés sur une couche de fond (PRIMER 200) qu'il s'agisse d'une application sur murs anciens ou neufs. Si vous recouvrez d'anciennes peintures, veillez à ce qu'elles adhèrent au support. Dans le cas contraire ou en présence de surfaces farineuses, décapez la peinture, poncez et lavez à l'eau et au savon. Lorsque le support est sec, appliquez une couche de PRIMER 200 au rouleau de laine ou au pinceau et au bout de 8 heures à 20 C, procédez au cycle d'application adapté au produit de la GAMME ROCOCO'

PREPARATION DU SUPPORT:

dilution: 20 - 30% avec de l'eau pour la 1° couche

PREPARATION DU PRODUIT:

rapport de catalyse: = = =

pot life: = = =

SC 00024

APPLICATION:

Diluez la peinture Antica Calce au 20-30% avec de l'eau et peut être appliquée au pinceau, au rouleau au pistolet sur des supports bien solides. Pour l'applications sur les supports incertains, éliminez toutes les vieilles peintures, bien poncez et appliquez une couche de Primer 200. Après environ 8 heures à 20°C, appliquez deux couches de Pittura Antica Calce à couverture. Entre la première et la deuxième couche attendez 2-54 heures à 20°C.

nombre de couches: 2 - 3

NOTES:

Sur le produit pas sec immédiatement après l'usage, bien nettoyer les outils avec de l'eau, autrement si le produit est bien sec nettoyez mécaniquement La température d'application ne doit être inférieure à + 5°C et supérieure à +30 loin du soleil et du vent. °

Fiche Technique n° SC 00024 émise par le Responsable Contrôle Qualité:

Edition n° 4

Juin 2008