



VALPAINT S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
E-mail: info@valpaint.it  
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it • www.valpaintjungle.it

SC 00116

## FINISH V 16

### Ficha tecnica

**NOMBRE:**

**FINISH V 16**

**GRUPO:**

protectivo transpirante acrilico

**USO**

Barniz transparente para interior y exterior. Formulado y desarrollado para la protección de Artecò 1 y de Polistof. Se puede utilizar como base para la aplicación sucesiva de Magic Light Acabado K100.

**CARACTERISTICAS:**

**peso específico:** 1.000 ± 30 gr/LT. a 25°C

**viscosidad:** baja viscosidad

**rendimiento:** 25 m<sup>2</sup>/LT. para Artecò 1 (No diluido)

40 - 50 m<sup>2</sup>/LT. para Artecò 1 (Diluido al 100% con agua)

12 m<sup>2</sup>/LT. para Polistof (No diluido)

15 - 20 m<sup>2</sup>/LT. para Magic Light Acabado K100

(puede variar en base a la rugosidad, porosidad, absorción de soporte y al método de aplicación)

**efeco estetico:** mate

**color:** transparente

**Confecciones:** LT. 0,250 - LT. 1

**SECADO:**

**en superficie:** 30 min. a 20°C

**repintado:** 2 horas a 20°C

**en profundidad:** 24 horas a 20°C

**CARACTERISTICAS Y**

**RESISTENCIA:**

**PARA ARTECO' 1:** Aplicandolo sobre muros interiores, mesas, sillas y muebles en general tratados con Artecò 1, protege la superficie y la deja mayormente resistente al lavado, al rallado y a la abrasión. Además permite evitar el "blanqueamiento" y la eflorescencia de la cal contenida en Artecò 1 aplicado al exterior. **PARA POLISTOF:** Aplicandolo sobre todos las superficies de madera, hierro, vidrio, plasticos, tratados con Polistof, FINISH V 16 los protege de la abrasión y del lavado con detergentes comunes. **PARA MAGIC LIGHT ACABADO K100:** Aplicar, en los interiores, sobre pinturas viejas y nuevas, soportes lisos y rugosos, siempre que estén bien fijados y no en estado pulverulento, antes de la aplicación de Magic Light Acabado K 100.

**PREPARACION PRODUCTO:**

**dilucion:** listo al uso para la aplicación sobre Polistof; diluir al 100% para Artecò 1; listo al uso para la aplicación de Magic Light Acabado K100 .

**APLICACION:**

**sistema:** brocha, rodillo o aerógrafo

**CICLO APLICATIVO:**

**ESTABILIDAD** 2 años

**PARA ARTECO' 1 Y POLISTOF:** FINISH V 16 se aplica con brocha o con aerógrafo al soporte pintado con Artecò' 1 o con Polistof.

**PARA MAGIC LIGHT ACABADO K100:** Aplicar una mano de Finish V 16 no diluido con pincel o rodillo. Pasadas aprox. 12 horas a 20°C continuar con la aplicación de MAGIC LIGHT Acabado K100.

**NOTA:**

El producto teme el hielo. La temperatura de aplicación y de almacenamiento está comprendida entre + 5 y + 30°C.  
Lavar las herramientas con agua y jabón después del utilizo.

**Ficha n° SC 00116 emitida por el Responsable del Control de Calidad:**

**Edicion n° 5**

**Abril 2014**