



VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.
www.valpaint.it E-mail: info@valpaint.it

SC 00222

ADITIVO SILVER G 200

Ficha tecnica:

NOMBRE:

ADITIVO SILVER G 200

GRUPO:

aditivo plateado al agua

USO:

se añade al Klondike para obtener difuminados plateados

CARACTERISTICAS:

peso específico: 1.070 ± 30 gr/LT. a 25°C

Viscosidad: = = =

rendimiento: LT. 0,100 para LT. 1 de Klondike

LT. 0,250 para LT. 2,5 de Klondike

efecto estetico: reflejos plateados

color: simil-plata

Confecciones: LT. 0,100 - LT. 0,250

SECADO:

en superficie: = = =

Repintado: = = =

en profundidad: = = =

CARACTERISTICAS Y

RESISTENCIA:

Producto estable a la luz y resistente al lavado. Añadido al Klondike da reflejos plateados a la pintura final.

PREPARACION SOPORTE:

= = =

PREPARACION

dilucion:

listo al uso. Añadir al Klondike y mezclar bien

PRODUCTO:

APLICACION:

sistema:

verter el Aditivo Silver G 200 en la confección de Klondike ya coloreado y mezclar bien

NOTA:

- Las herramientas de trabajo se lavan inmediatamente después del uso con agua.

- La temperatura de aplicación y de conservación del producto debe ser superior a +5°C e inferior a +30°C.

Ficha n° SC 00222 emitida por el Responsable del Control de Calidad:

Edicion n° 1

Diciembre 2009