

## STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE

### Fiche Technique

**NOM:**

**GROUPE:**

**UTILISATION:**

**CARACTERISTIQUES:**

**STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE**

revêtement murale minérale

revêtement avec une excellente capacité à transpirer pour la décoration à l'intérieur des surfaces même importantes sur le plan artistique et historique.

**poids spécifique:** 1.500 ± 30 gr/LT. à 25°C

**viscosité:** = = =

**rendement:** LT.1 pour 1-2 m<sup>2</sup> - effet veiné

LT.1 pour 2-3 m<sup>2</sup> - effet classique

**effet esthétique:** mat si appliqué à la brosse; brillant si appliqué et lissé avec la galoche en acier inox.

**couleurs:** comme indiqué dans le catalogue Rococo'

**conditionnement:** LT. 1 – LT.4 - LT. 12

**en surface:** 3-4 heures à 20 °C

**2ème couche:** = = =

**en profondeur:** 24 heures à 20 °C

**SECHAGE:**

**CARACTERISTIQUE ET RESISTANCE:**

**perméabilité à la vapeur d'eau:** 370 gr/m<sup>2</sup> en 24 heures (norme UNI 9396 et ISO/DIN 7783)

**facteur de résistance à la diffusion:**  $\mu = 120$  (couche équivalente d'air Sd = 0,07 m. // Epaisseur de peinture 0,58 mm)

**coefficient d'absorption d'eau** (norme DIN 52617):  $w = 0,112 \text{ kg/m}^2 \times h^{0,5}$

**respecte la théorie de Kuenzle** (norme DIN 18550):  $Sd \times W < 0,01 \text{ kg/m} \times h^{0,5}$

**comment teinter:** ajouter Colori: pour pot de LT.1 Colori 80 ml.; pour pot de LT. 4 Colori 320 ml ; pour pot de LT. 12 2 Colori de 480ml.. Mélanger en utilisant un mixer mécanique à forte vitesse. Pour améliorer l'application on conseille de teinter le stucco veneziano le jour avant l'application.

**PREPARATION DU SUPPORT:**

tous les produits de la GAMME ROCOCO' doivent être posés sur une couche de fond soit sur des murs vieux que neufs. En cas de peintures farineuses, enlever toute la peinture, poncer et nettoyer avec de l'eau et du savon adéquat. Quand le support est sec, appliquez une couche de Primer 200 au rouleau en laine ou à la brosse et après environ 8 heures à 20°C continuer avec le cycle du produits choisie de la GAMME ROCOCO'.



VALPAIN S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
E-mail: info@valpaint.it  
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it

SC 00180

**PREPARATION DU  
PRODUIT :**

**APPLICATION:**

**dilution:**

**rapport di catalyse:**

**pot life:**

**système:**

prêt à l'usage à la taloche.

== =

== =

posez le STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE à l'aide de la Truelle en Inox PV 43 ou PV 44 ou PV 45, et laissez sur le support une épaisseur d'environ 1mm de peinture et lissez la surface. Après environ 8 heures à 20°C poncez bien et posez le STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE en donnant de coupe de spatules selon vos désirs. Pour obtenir l'Effet Classique utiliser la Spatula Inox de 6-8 cm, environ ( PV 39-PV 40), tandis que pour l'Effet Antique utilisez la Truelle Inox PV 43 ou PV 44 ou PV 45 selon l'effet finale qu'on désire avoir. Dans l'Effet Classique appliquez le produits avec la Spatule Inox, par des mouvements irréguliers de 2-4 cm. de long et distants 2-3 cm.. Appliquez le produit verticalement ou horizontalement. A l'aide de cette même spatule, retirez l'excès de peinture par un mouvement l'effet classique, appliquez le produit à l'aide de la spatule Inox. Pour obtenir un effet vieilli, appliquez à l'aide d'uen Truelle Inox par des mouvements irréguliers de 8-12 cm. de long et distants 2-3 cm. . Utilisez la même technique que celle qui a été décrite pour l'effet classique. Après environ 1 heure à 20°C, tant pour l'effet Classique que Vieilli, repartez du début et appliquez la peinture selon la méthode présenter ci-dessus ma cette fois-ci sur la totalité du support de sorte que chaque mouvement permette de superposer le produit aux coups de spatules antérieures. Vous obtiendrez ainsi une surface classique ou vieilli opaque.

page 2 de 3



VALPAIN S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
E-mail: info@valpaint.it  
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it

**SC 00180**

**STABILITE:**

**nombre de couches**                          = = =  
2 ans environ

**NOTE:**

A l'eau lorsque le produit n'est pas sec, mécaniquement si le produit a séché. La température d'application ne doit pas être inférieure à +5°C et supérieure à +30°C et loin des rayons du soleil et du vent

**Fiche Technique n° SC 00180 émise par le Responsable du Contrôle de Qualité:**

**Edition n. 3 Juin 2008**

**pagina 3di 3**