



VALPAINT S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.  
[www.valpaint.it](http://www.valpaint.it) E-mail: [info@valpaint.it](mailto:info@valpaint.it)

SC 00152

## PRIMART 600

### Ficha Técnica

#### NOMBRE

#### GRUPO:

#### EMPLEO:

#### CARACTERISTICAS:

#### SECADO:

#### CARACTERISTICAS Y

#### RESISTENCIA

#### PREPARACIÓN

#### SOPORTE:

#### PREPARACION PRODUCTO:

#### APLICACIÓN:

#### NOTA:

La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre +5°C e +30°C. Lavar las herramientas seguidamente después del uso con agua y jabón. Este producto es sensible al hielo.

Ficha n° SC 00152 emitida por el Responsable de Control y Calidad:

Edición° 5

Abril 2010

#### **PRIMART 600**

Fondo traspirante al agua para interior y exterior.

Pintura plástica profesional blanca, caracterizada por su elevada cobertura y su punto de blanco. Es un fondo especial creado para favorecer los efectos envejecidos de ARTECO' 7.

**peso específico:** 1.515 ± 30 gr/LT. a 25°C

**viscosidad:** = = =

**rendimiento:** 10-12 m<sup>2</sup>/LT) (puede variar en base de la rugosidad, porosidad, absorción del soporte y el método de aplicación)

**efecto estético:** opaco mate y metalizado

**colores:** blanco (es posible colorear con COLORI' o con otro color para sistema al agua resistente a los rayos UV)

**envase:** LT. 1 - LT. 2,5 - LT. 5

**en superficie:** 30 minutos a 20°C

**repintado:** 4 hora 20°C

**en profundidad:** 12 hora a 20°C

Resiste a la atmosfera rural y marina. No obstaculiza la transpiración de la pared.

Quitar la pintura vieja descascarada y harinosa y lavar con jabones específicos. Estucar la superficie donde sea necesario con un material a tal efecto. Cuando el estuco se haya secado, después aprox. de 4 horas a 20°C, aplicar como fijativo, una capa de PRIMART 600 diluido al 50% con agua. Después de aprox. 4 horas a 20°C aplicar una segunda capa de PRIMART 600 diluido al 15 - 20% con agua Si, en cambio, las superficies no son harinosas, una vez que la masilla se haya secado, aplicar una mano de PRIMART 600 diluido al 15 - 20% con agua.

Sobre paredes nuevas en vez masillar adecuadamente la superficie a tratar donde sea necesario con masilla idónea. Una vez seca, después de aprox. 4 horas a 20°C, lijar y aplicar una capa de PRIMART 600 diluido al 15-20% con agua

**dilución:** 15 - 20% en peso con agua potable

**Reporte de catalización:** = = =

**pot life:** = = =

**Sistema:** a brocha - a rodillo - pistola spray

**Número de estrato:** 1 - 2

**estabilidad:** 2 años aproximadamente en envases bien cerrados, nunca abiertos