



VALPAINT S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
E-mail: info@valpaint.it  
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it

SC 00037

## CERA LUCIDANTE 370

### Scheda tecnica

**NOME:**  
**GRUPPO:**  
**IMPIEGO**

**CARATTERISTICHE:**

**ESSICCAMENTO:**

**CARATTERISTICHE E**

**RESISTENZA:**  
**PREPARAZIONE**  
**SUPPORTO:**  
**PREPARAZIONE**  
**PRODOTTO:**

**APPLICAZIONE:**

**CERA LUCIDANTE 370**

cere idrorepellenti

cera specifica per pareti interne rifinite a Stucco Veneziano 800, Marmorino, Grassello di Calce, Artecò, carta da parati, mobili, pavimenti

**peso specifico:** 790 ± 20 gr/LT. a 25°C

**viscosità:** = = =

**resa:** 10 - 20 m<sup>2</sup>/LT. in base all'assorbimento del supporto, alla consistenza del lucido ed alla resistenza che si vuole ottenere

**effetto estetico:** pastoso

**colori:** trasparente dopo l'essiccazione

**confezioni:** LT. 1 - LT. 4

**in superficie:** 2 ore a 20°C

**sovraverniciatura:** = = =

**in profondità:** 8 ore a 20°C

ottima impermeabilizzazione e lavabilità delle pareti trattate

= = =

**diluizione:** pronto all'uso

**rapporto di catalizzazione:** = = =

**pot life:** = = =

**sistema:** spatola di acciaio - frattazzo - pennello:  
Dopo l'essiccazione lucidare con panno di lana

**numero di strati:** 1 o più a seconda dell'effetto desiderato

**NOTE:**

Cera Lucidante 370 è a base di cera d'api soluzionata in ragia. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non applicare a temperature inferiori a +5°C.

Scheda n° SC 00037 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 3

Ottobre 2006