

## FINISH V 19 OPACO

### Fiche technique

**NOM:**  
**GROUPE:**  
**UTILISATION**

**CHARACTERISTIQUES:**

**FINISH V 19 OPACO**

peinture naturelle transpirante pour intérieur  
Protection transparente matte pour l'intérieur à base de résine résistante à l'eau.  
Formulé et testé pour rendre mat GEL EP40 + CT50

**poinds spécifique:** 1.000 ± 30 gr/LT. à 25°C  
**viscosité:** = = =  
**rendement:** 14-16 m<sup>2</sup>/LT- deux couches (peut varier selon la rugosité, porosité et absorption su support et à la méthode de l'application)

**effet esthétique:** opaque  
**couleur :** transparent  
**emballage :** LT. 0,250-0,500 LT.

**en superficie:** 2 heures à 20°C  
**en profondeur:** 24 heures à 20°C

**ESSICCAMENTO:**

**CHARACTERISTIQUES ET RESISTANCE:**

Particulièrement résistante à l'eau, et rendre matte la surface avec GEL EP40+CT50

PERFORMANCE	NORME	VALEUR
RESISTANCE AU LAVAGE	UNI 10560	5000 cycles
GLOSS	EN ISO 2813	7,6 GU (GLOSS BAS)

= = =

**PREPARATION DU SUPPORT:**

**PREPARATION DU PRODUIT:**

**dilution :** prêt à l'usage

**rapport de catalyse:** = = =  
**pot life:** = = =

**APPLICATION:**

**système:** Attendre 18 - 24 heures à 20°C de manière à ce que le GEL soit solidifié. Poncer ensuite la surface avec du papier de verre 400 / 500 pour éliminer tout grumeau ou imperfection. Appliquer ensuite, avec un petit rouleau en éponge compacte PV 109 ou 110, deux couches de FINISH V 19 Mat. Attendre 2 heures à 20°C entre la première et la deuxième couche de FINISH V 19 Mat.

**nombre de couches:** 2

**température d'application:** entre +5°C et +30 C.  
**conservation:** dans un bidon bien fermé, même après usage, à une température comprise entre +5°C et +30 C

**stabilité:** 1 an environ dans des bidons bien fermés, jamais ouverts

**NOTE:**

La température d'application et de stockage est entre + 10°C et + 30°C. Le produit craint le gel  
Les outils sont à nettoyer après usage avec de l'eau et du savon

**Fiche Technique n° SC 00273 émise par le Responsable du Contrôle de Qualité:  
Edition n° 2 Mai 2018**