

FINISH V 19 OPASO (С МАТОВЫМ ЭФФЕКТОМ)

Техническая спецификация

НАЗВАНИЕ:

FINISH V 19 OPASO (С МАТОВЫМ ЭФФЕКТОМ)

ГРУППА:

воздухопроницаемый натуральный лак для внутренних работ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

прозрачное защитное матовое покрытие для внутренних работ на основе водостойких смол. Разработан и испытан для придания матового эффекта покрытиям Gel EP40 + CT50

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

удельный вес: 1000 ± 30 г/л при 25°C

вязкость: = = =

расход: 1 л на 14-16 м² при нанесении в два слоя (может варьироваться в зависимости от шероховатости, пористости, абсорбции основания и метода нанесения)

эстетический эффект: матовый

цвета: бесцветный

упаковка: 0,250 - 0,500 л

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

на поверхности: 2 часа при 20°C

на глубине: 24 часа при 20°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОЙКОСТЬ:

особо высокая стойкость к воздействию воды и способность придания матового эффекта поверхностям, обработанным с использованием Gel EP40 + CT50.

= = =

ПОДГОТОВКА

ОСНОВАНИЯ:

ПОДГОТОВКА

ПРОДУКТА:

НАНЕСЕНИЕ:

разведение: продукт готов к использованию

тип: подождите 18-24 часа при 20°C, чтобы дать затвердеть Gel EP40 + CT50. Затем обработайте поверхность наждачной бумагой (400 или 500), чтобы удалить возможные комочки и неровности, после чего с помощью плотного поролонового валика PV 109 или 110 нанесите два слоя Finish V 19 Opaso. Между нанесением первого и второго слоя Finish V 19 Opaso сделайте перерыв в 2 часа при температуре 20°C.

кол-во слоев: 2

Температура нанесения: от +10°C до +30°C.

Хранение: в плотно закрытой банке, в том числе после использования, при температуре выше +10°C и ниже +30°C.

Стабильность: около 1 года в неиспользованных, плотно закрытых упаковках.

ПРИМЕЧАНИЯ: Перед использованием тщательно перемешать. Сразу же после использования инструменты следует вымыть водой с мылом.

Спецификация № SC 00273, выпущенная руководителем службы контроля качества:

Выпуск № 1

Январь 2018 г.