

## ANTICANDO 300

### Scheda tecnica

**NOME:**

**ANTICANDO 300**

**GRUPPO:**

rivestimento all'acqua a spessore per interno con effetti anticati.

**IMPIEGO**

decorazioni di intonachi civili interni dopo la normale preparazione delle opere murarie

**CARATTERISTICHE:**

**peso specifico:** 1.580 ± 30 gr/LT. a 25°C

**viscosità:** 38000 ± 2000 cps

**resa:** 1 - 1,5 m<sup>2</sup>/LT una mano (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

**effetto estetico:** opaco

**colori:** colori di cartella

**confezioni:** LT. 4 - LT. 12

**ESSICCAMENTO:**

**in superficie:** 1 ora a 20°C

**sovraverniciatura:** 8 - 10 ore a 20°C

**in profondità:** 24 ore a 20°C

**carteggiabile** 24 ore a 20°C

**CARATTERISTICHE E**

**RESISTENZA:**

L'Anticando 300 è realizzato con resine acriliche e cariche naturali. Dopo l'applicazione, la superficie decorata rimane traspirante, sovraverniciabile e lavabile. L'Anticando 300 è di facile applicazione su vari supporti, come muri in cemento, intonaco, gesso, cartongesso, legno, ferro previo adeguato trattamento.

**PREPARAZIONE**

**SUPPORTO:**

**Muri Vecchi.** Eliminare le vecchie pitture non ancorate e sfarinanti dal supporto e lavare con acqua e saponi adeguati. Successivamente applicare, come fissativo, una mano di Primer 400 diluito al 50% con acqua. Dopo circa 4 ore a 20°C applicare una seconda mano di Primer 400 diluito al 20 - 30% con acqua. Se invece le superfici sono sane e non sfarinanti, applicare una mano di Primer 400 diluito al 20 - 30% con acqua.

Dopo 4 ore a 20°C, procedere con l'applicazione dell'Anticando 300.

**Muri Nuovi.** Stuccare adeguatamente la superficie da trattare, dove necessario. Ad essiccazione avvenuta, dopo circa 4 ore a 20°C, carteggiare, quindi applicare una mano di Primer 400 diluito al 15 - 20% con acqua.

Dopo 4 ore a 20°C, procedere con l'applicazione dell'Anticando 300.

**PREPARAZIONE**

**PRODOTTO:**

**diluizione:** l'Anticando 300 è pronto all'uso (si può diluire con acqua per ottenere altri effetti decorativi)

**APPLICAZIONE:**

**sistema:** pennello e spatola

**CICLO APPLICATIVO:**

**numero di strati:** 1 o più

L'Anticando 300 è pronto all'uso e va ben mescolato. Si può applicare con la Spatola in plastica PV 77 o con Frattone in Plastica PV 90 o PV 91 oppure Inox, direttamente su supporti solidi e non polverosi, nuovi e vecchi anche già pitturati.

## SC 00197

Va steso su tutto il supporto uno spessore irregolare di prodotto lasciando spatolate ravvicinate, irregolari ed a rilievo. Dopo 8 ore a 20°C, quando l'Anticando 300 è ben asciutto, procedere con l'applicazione di una mano di FINIX 60 (Trasparente) non colorato. Trascorse altre 6 - 8 ore a 20°C applicare una seconda mano di FINIX 60 questa volta colorato. In entrambi i passaggi va steso poco prodotto con pennellate irregolari in tutte le direzioni. Successivamente, a FINIX 60 ancora bagnato, spatolare con la Spatola in plastica PV 77, incrociando le spatolate ed esercitando una forte pressione al supporto.

**N.B.:** L'Anticando 300 diventa lavabile con acqua e comuni detersivi dopo 15 giorni dall'applicazione.

**Conservazione:** In latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +5°C e inferiore a +30°C.

**Stabilità:** 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

**ATTENZIONE: L'ANTICANDO 300 E' UN PRODOTTO PARTICOLARMENTE SENSIBILE ALLA MANO DELL'APPLICATORE. E' QUINDI CONSIGLIABILE CHE IL LAVORO VENGA INIZIATO E PORTATO A TERMINE DALLA STESSA PERSONA ONDE EVITARE DIFFORMITA' DI EFFETTO E DI COLORE.**

**NOTE:** Mescolare molto bene prima dell'uso. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua.

**Scheda n° SC 00197 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:**

**Edizione n° 3**

**Maggio 2019**