

## FINIX 80

### Fiche Technique

#### NOM:

#### GROUPE:

#### UTILISATION:

#### CHARACTERISTIQUES :

#### **FINIX 80**

finition à l'eau acrylique silossanique pour l'intérieur et l'extérieur à haute transpirabilité

finition à l'eau pour la décoration de Travertino et d'Anticando 600, de Travertino et beaucoup d'autres effets Art Antique selon la fantaisie du peintre .

**poids spécifique:**

1.025 ± 30 gr/LT. à 20°C

**viscosité:**

450 cps.

**rendement :**

14- 16 m<sup>2</sup>/LT Pas Coloré, sur Rococo'

Anticando 600 (peut varier selon la rugosité, porosité et absorption sur support et à la méthode de l'application)

11- 14 m<sup>2</sup>/LT Coloré sur Rococo'

Anticando 600 (peut varier selon la rugosité, porosité et absorption sur support et à la méthode de l'application)

15- 20 m<sup>2</sup>/LT une couche non colorée sur

Rococo' Travertino peut varier selon la rugosité, porosité et absorption sur support et à la méthode de l'application)

30-40 m<sup>2</sup>/LT une couche colorée sur

Rococo' Travertino peut varier selon la rugosité, porosité et absorption sur support et à la méthode de l'application)

**couleur:**

couleur du catalogue

**emballage:**

LT. 0,750

**en surface:**

1-2 heures à 20°C

**2ème couche:**

8-10 heures à 20°C

**en profondeur:**

24-72 heures à 20°C

#### SECHAGE:

#### CARACTERISTIQUES ET RESISTANCES:

FINIX 80 est transparent et pour obtenir les couleurs du catalogue, il suffira de le mélanger soigneusement avec la quantité de pâte colorante correspondante, dénommée COLORI', décrite sous chaque pastille couleur. En alternative on peut utiliser le Système Valclone.

**dilution**

prêt à l'usage à exception de la deuxième couche sur Travertino qui doit être dilué avec de l'eau.

#### PREPARATION DU PRODUIT:

#### APPLICATION:

**système:**

gant en laine or en éponge - brosse

**nombre de couche:**

2 ou plusieurs

#### PREPARATION DU SUPPORT:

**POUR ROCOCO' ANTICANDO 600:** Après 8 heures à 20 °C, lorsqu'ANTICANDO 600 est bien sec, appliquer FINIX 80 à l'aide de l'outils selon l'effet désiré. Avec Finx 80 on peut obtenir d'autres effets décoratifs et peut être utilisé avec un gant en laine ou en éponge ou à la brosse selon la fantaisie de l'applicateur.

**POUR ROCOCO' TRAVERTINO :** Après 24 heures à 20°C, quand ROCOCO' TRAVERTINO est bien sec, appliquer avec une éponge compacte une première couche de FINIX 80 transparent non dilué sur la surface lisse, en évitant les marbrures et les entailles.

Après 4 heures à 20°C passer une deuxième couche de finition FINIX 80

## SC 00200

coloré et dilué à 50%.

Puis, alors que FINIX 80 est encore humide, éliminer avec l'éponge lavée à l'eau et bien essorée le surplus de produit sur la partie lisse de manière à obtenir un effet de pierre naturelle dû à la différence d'absorption de la surface.

**Température d'application:** entre +10°C et +30°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou en cas de vent. Éviter les journées particulièrement humides ou les surfaces gelées

**Conservation:** dans un bidon bien fermé, même après usage, à une température supérieure à +5 C et inférieure à +35°C.

**Stabilité:** 2 ans environ en bidon bien fermé, et jamais ouvert

### NOTE:

Bien mélanger avant l'usage . Nettoyer les outils après usage avec de l'eau

Fiche Technique n° SC 00200 émise par le Responsable du Contrôle de Qualité

Edition n° 4

Octobre 2016