

MAGIC LIGHT FINITURA K110

Scheda tecnica:

NOME:

GRUPPO:

IMPIEGO:

CARATTERISTICHE:

MAGIC LIGHT FINITURA K110

finitura puntinata all'acqua luminescente al buio e fluorescente alla luce di wood

decorazioni interne

peso specifico: 1.010 ± 30 gr/LT. a 25°C

viscosità: = = =

resa: 8 - 10 m²/LT. una mano su supporti lisci
(può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

effetto estetico: luminescente al buio e fluorescente alla luce di wood

colori: azzurro chiaro al buio; verde, bianco, rosso e giallo al wood

confezioni: LT. 0,500 - LT. 1

in superficie: 3 - 6 ore a 20°C

sovraverniciatura: = = =

in profondità: 24 - 36 ore a 20°C

ESSICCAMENTO:

CARATTERISTICHE E

RESISTENZA:

Pittura bianca all'acqua per interno, che assorbe la luce naturale ed artificiale per poi restituirla al completo buio. Proprio per questo, illuminando per almeno 5 minuti un ambiente decorato con MAGIC LIGHT Finitura K110 e spegnendo successivamente la luce, le pareti trattate si rillumineranno progressivamente per poi stabilizzarsi dopo qualche minuto. La luminescenza può durare 5 - 7 ore a seconda della quantità di luce assorbita e dell'intensità del buio, riducendosi gradualmente. MAGIC LIGHT Finitura K110 alla luce naturale rimane bianco opaco e traspirante.

Se il MAGIC LIGHT Finitura K110 viene sollecitato dalla luce di wood (neon o lampada viola) varierà il suo colore da azzurro chiaro (al buio) in verde, rosso, giallo e bianco.

PREPARAZIONE

SUPPORTO:

Il supporto da decorare deve essere bianco o di colore chiaro. Se già verniciato, deve essere ben ancorato e non polveroso. In caso contrario asportare tutto ciò che mal ancorato ed applicare una o due mani di Primer 400. Dopo circa 8 ore a 20°C applicare il MAGIC LIGHT Finitura K110.

PREPARAZIONE

PRODOTTO:

APPLICAZIONE:

diluizione: pronto all'uso da mescolare bene con stecca in legno.

sistema: pennello - rullo - spugna di mare - spruzzo

numero di strati: 1 o più

CICLO APPLICATIVO:

MAGIC LIGHT Finitura K110 si può usare su supporti lisci o ruvidi, nuovi o vecchi purché ben ancorati e non polverosi. Si può applicare con il Pennello PV 76 oppure la Spugna di mare PV 32 o un Rullo di spugna a grana grossa. In alternativa a spruzzo con Multispray ed ugello da 2,5 - 3 mm.

pagina 1 di 2

SC 00256

E' sufficiente stendere una sola mano di MAGIC LIGHT Finitura K110. Con due mani si avrà un effetto più concentrato di stelline. Durante l'applicazione a pennello o a rullo occorre incrociare i passaggi, dando pennellate o rullate morbide senza distruggere le particelle di prodotto che rimarranno a rilievo. Dopo circa 24 ore a 20°C le particelle a rilievo si appiattiranno lasciando delle piccole gocce leggermente a rilievo.

Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +5°C e inferiore a +30°C.

Stabilità: 1 anno circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

NOTE:

Mescolare molto bene prima dell'uso con una stecca di legno o di metallo.

La temperatura di applicazione deve essere compresa tra +5°C e +30°C. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua.

Scheda n° SC 00256 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 1

Aprile 2015