

MAGIC LIGHT FINITURA K100

Scheda tecnica:

NOME:

GRUPPO:

IMPIEGO:

CARATTERISTICHE:

MAGIC LIGHT FINITURA K100

finitura luminescente all'acqua

decorazioni interne

peso specifico: 1.050 ± 30 gr/LT. a 25°C

viscosità: = = =

resa: 6 - 7 m²/LT. una mano su supporti lisci
(può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

effetto estetico: luminescente al buio

colori: blu-verde al buio

confezioni: LT. 0,250 - LT. 1

in superficie: 2 - 3 ore a 20°C

sovraverniciatura: 6 - 8 ore a 20°C

in profondità: 36 - 48 ore a 20°C

ESSICCAMENTO:

CARATTERISTICHE E RESISTENZA:

Pittura trasparente all'acqua per interno, che assorbe la luce naturale ed artificiale per poi restituirla al completo buio. Proprio per questo, illuminando per almeno 5 minuti un ambiente decorato con MAGIC LIGHT e spegnendo successivamente la luce, le pareti trattate si rillumineranno progressivamente per poi stabilizzarsi dopo qualche minuto. La luminescenza può durare 6 - 8 ore a seconda della quantità di luce assorbita e dell'intensità del buio, riducendosi gradualmente nel corso di tale tempo. MAGIC LIGHT Finitura K100 rimane opaco, traspirante ma soprattutto trasparente e non altera il colore o l'effetto sottostante, specialmente su colori chiari, mentre sui scuri può leggermente variare il colore. Per tale motivo più il supporto è di colore chiaro, più MAGIC LIGHT Finitura K100 si illuminerà al buio

E' possibile rafforzare la potenza luminosa del MAGIC LIGHT utilizzando lampade del tipo Wood (neon o lampada viola) da accendere ad intermittenza per 2 - 3 minuti ogni 3 - 4 ore.

PREPARAZIONE

SUPPORTO:

Applicare sempre una mano di Finish V 16 non diluito a pennello o a rullo e dopo circa 12 ore a 20°C procedere con l'applicazione del MAGIC LIGHT Finitura K100.

PREPARAZIONE

PRODOTTO:

APPLICAZIONE:

diluizione: pronto all'uso da mescolare bene.

sistema: rullo - tampone

numero di strati: 1 o più

CICLO APPLICATIVO:

MAGIC LIGHT Finitura K100 va applicato sopra a nuove o vecchie pitture, supporti lisci o ruvidi purché ben ancorati e non polverosi con Rullo PV 31 e ribatterlo subito, a prodotto bagnato, con Tampone PV 33 o con Rullo PV 30.

Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +5°C e inferiore a +30°C.

Stabilità: 1 anno circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.



VALPAIN S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it • www.valpaintjungle.it

SC 00245

NOTE:

Mescolare molto bene prima dell'uso con una stecca di legno o di metallo.

La temperatura di applicazione deve essere compresa tra +5°C e +30°C. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone.

Scheda n° SC 00245 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 1

Aprile 2014

pagina 2 di 2