

MAGIC LIGHT FINITURA K 110

Fiche technique

NOM:

GROUPE:

UTILISATION:

CARACTERISTIQUES:

SECHAGE:

CARACTERISTIQUES ET RESISTANCE:

PREPARATION SUPPORT:

PREPARATION PRODUIT:

APPLICATION:

CYCLE D'APPLICATION :

MAGIC LIGHT FINITURA K 110

finition à l'eau avec des particules luminescentes dans l'obscurité et fluorescente à la lumière Wood/Violet
décoration à l'intérieur

poids spécifique : 1.010 ± 30 gr/LT à 25°C

viscosité: = = =

rendement : 8-10 m²/LT une couche sur supports lisses
(peut varier selon la rugosité, porosité et absorption su support et à la méthode de l'application)

effet esthétique : Luminescente dans l'obscurité et fluorescentes à la lumière Wood/Violet

couleurs : Bleu ciel clair dans l'obscurité ; vert , blanc, rouge et jaune à la lumière Wood/Violet

conditionnement: LT. 0,500-LT. 1-

en surface: 3-6 heures à 20°C

2ème couche: = = =

en profondeur: 36-48 heures à 20°C

Peinture transparente à l'eau pour intérieur qui absorbe la lumière naturelle et artificielle pour la restituer ensuite dans l'obscurité totale. Voilà pourquoi, en éclairant pendant 5 minutes une pièce décorée avec MAGIC LIGHT Finition K 110 et en éteignant ensuite la lumière, les murs traités s'illumineront progressivement pour se stabiliser au bout de quelques minutes. La luminescence peut durer de 5 à 7 heures selon la quantité de lumière absorbée et selon l'intensité de l'obscurité, elle s'atténue progressivement au fur et à mesure que le temps passe.

MAGIC LIGHT Finition K110 reste blanche mat et transpirante.

Si on utilise des lampes du type lampes de Wood (néon ou ampoule violette) MAGIC LIGHT K110 variera sa couleur d'un bleu ciel (dans l'obscurité) en vert, jaune et blanc .

Le support à décorer doit être toujours blanc ou d'une couleur claire. Si déjà peint, il faut s'assurer que il est bien ancré et non poudreux. En cas contraire éliminer tout ce qui est mal ancré et appliquer une ou deux couches de Primer 400. Après 8 heures à 20°C appliquer Magic Light Finition K 110.

dilution: prêt à l'usage à bien mélanger

système à la brosse -au rouleau – éponge de mer et au pistolet

nombre de couche: 1 ou plus

appliquer MAGIC LIGHT Finition K110 sur des peintures anciennes ou neuves, sur des supports lisses ou rugueux à condition qu'ils soient bien ancrés et non poudreux . On peut l'appliquer avec le Pinceau PV 76 ou l'Eponge de mer PV 32 ou Rouleau en éponge à gros grain. En alternative appliquer au pistolet avec buse 2,5-3mm.



VALPAIN S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it • www.valpaintjungle.it

SC 00256

Il suffit d'Étaler une seule couche de MAGIC LIGHT Finition K110.
On aura un effet plus concentré de petites étoiles. Pendant l'application à la brosse ou au rouleau il faut croiser les passages avec des coups de brosse sans écraser les particules de produit qui sont en relief. Après environ 24 heures à 20 °C les particules en relief se baisseront en laissant de petites gouttes en relief.

Conservation: dans un bidon bien fermé, même après usage, à une température comprise entre +10°C et +30 °C.

Stabilité: 1 an environ dans des bidons bien fermés, jamais ouverts

NOTES:

Mélanger soigneusement avant l'application avec une baleine en bois ou en métal.

La température d'application doit être entre +5°C et +30°C. Nettoyer les outils immédiatement après usage avec de l'eau et du savon

Fiche Technique n° SC 00256 émise par le Responsable du Contrôle de Qualité

Edition n° 1

Avril 2015

page 2 de 2