

## MAGIC LIGHT FINITURA K 100

### Fiche technique

**NOM:**

**GROUPE:**

**UTILISATION:**

**CARACTERISTIQUES:**

**MAGIC LIGHT FINITURA K 100**

finition lumineuse à l'eau

décoration à l' intérieur

**poids spécifique :** 1.050 ± 30 gr/LT à 25°C

**viscosité :** = = =

**rendement :** 6-7 m<sup>2</sup>/LT une couche sur supports lisses

(peut varier selon la rugosité, porosité et absorption du support et à la méthode de l'application)

**effet esthétique :** Luminescente dans l'obscurité

**couleurs :** Bleu-vert dans l'obscurité

**conditionnement :** LT. 0,250-LT. 1-

**en surface :** 2-3 heures à 20°C

**2ème couche :** 6-8 heures à 20°C

**en profondeur :** 36-48 heures à 20°C

**SECHAGE:**

**CARACTERISTIQUES ET**

**RESISTANCE:**

Peinture transparente à l'eau pour intérieur qui absorbe la lumière naturelle et artificielle pour la restituer ensuite dans l'obscurité totale. Voilà pourquoi, en éclairant pendant 5 minutes une pièce décorée avec MAGIC LIGHT et en éteignant ensuite la lumière, les murs traités s'illumineront progressivement pour se stabiliser au bout de quelques minutes.

La luminescence peut durer de 6 à 8 heures selon la quantité de lumière absorbée et selon l'intensité de l'obscurité, elle s'atténue progressivement au fur et à mesure que le temps passe.

MAGIC LIGHT Finition K100 reste mat, transparent mais surtout transparent, il n'altère pas la couleur ou l'effet qu'il recouvre, notamment en cas de couleurs claires, tandis qu'en cas de couleurs foncées la couleur peut varier légèrement. C'est pour cette raison que plus la couleur du support est claire plus MAGIC LIGHT Finition K100 s'éclairera dans le noir. La puissance lumineuse de MAGIC LIGHT peut être intensifiée en utilisant des lampes du type lampes de Wood (néon ou ampoule violette) à allumer par intermittence pendant 2 - 3 minutes toutes les 3 - 4 heures.

**PREPARATION SUPPORT:**

Il faut toujours appliquer une couche de Finish V 16, non dilué, au pinceau ou au rouleau. Au bout de 12 heures environ à 20°C procéder à l'application de MAGIC LIGHT Finition K100

**PREPARATION PRODUIT:**

**dilution :** prêt à l'usage à bien mélanger

**APPLICATION:**

**système :** au rouleau – au tampon

**nombre de couche :** 1 ou plus

**CYCLE D'APPLICATION :**

appliquer MAGIC LIGHT Finition K100 sur des peintures anciennes ou neuves, sur des supports lisses ou rugueux à condition qu'ils soient bien ancrés et non poudreux avec le rouleau PV 31 et passer tout de suite après, quand le produit est encore humide, avec le Tampon PV 33 ou au rouleau PV 30



VALPAIN S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
E-mail: info@valpaint.it  
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

[www.valpaint.it](http://www.valpaint.it) • [www.valpaintjungle.it](http://www.valpaintjungle.it)

## SC 00245

**Conservation:** dans un bidon bien fermé, même après usage, à une température comprise entre +10°C et +30 °C.

**Stabilité:** 1 an environ dans des bidons bien fermés, jamais ouverts

### NOTES:

Mélanger soigneusement avant l'application avec une baleine en bois ou en métal.

La température d'application doit être entre +5°C et +30°C. Nettoyer les outils immédiatement après usage avec de l'eau et du savon

**Fiche Technique n° SC 00245 émise par le Responsable du Contrôle de Qualité**  
**Edition n° 1                      Avril 2014**

page 2 de 2