



VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it • www.valpaintjungle.it

SC 00245

MAGIC LIGHT ACABADO K100

Ficha tecnica

NOMBRE:

MAGIC LIGHT ACABADO K100

GRUPO:

acabado luminescente al agua

USO

decoración de interiores

CARACTERISTICAS:

Peso específico: 1.050 ± 30 gr/LT. a 25°C

Viscosidad: = = =

Rendimiento: 6 - 7 m² una mano para soportes lisos
(puede variar en base a la rugosidad, porosidad, absorción de soporte y al método de aplicación)

Efecto estetico: luminescente en la oscuridad

Colores: blu-vierde en la oscuridad

Envases: LT. 0,250 - LT. 1

En superficie: 2 - 3 horas a 20°C

Repintado: 6 - 8 horas a 20°C

En profundidad: 36 - 48 horas a 20°C

SECADO:

CARACTERISTICAS

RESISTENCIA:

Y Pintura al agua transparente, para interiores, que absorbe la luz natural y artificial para luego devolverla en la oscuridad completa.

Es por ello que iluminando durante por lo menos 5 minutos un ambiente pintado con MAGIC LIGHT y apagando posteriormente la luz, las paredes tratadas se iluminarán progresivamente para luego estabilizarse pasados algunos minutos.

La luminiscencia puede durar entre 6 y 8 horas dependiendo de la cantidad de luz absorbida y de la intensidad de la oscuridad, reduciéndose de forma gradual a medida que pasa el tiempo. MAGIC LIGHT Acabado K100 permanece opaco y transpirante pero sobre todo transparente y no altera el color o el efecto de abajo, especialmente en los colores claros, mientras que en los oscuros el color puede variar levemente. Por dicho motivo mientras más claro es el color de la base, más MAGIC LIGHT Acabado K100 se iluminará al oscuro.

Es posible reforzar la potencia luminosa de MAGIC LIGHT utilizando lámparas del tipo Wood (neón o lámpara ultravioleta) que se enciende con una intermitencia de 2 - 3 minutos cada 3 - 4 horas.

PREPARACION

SOPORTES:

Siempre aplicar una mano de Finish V 16 no diluido con pincel o rodillo. Pasadas aprox. 12 horas a 20°C continuar con la aplicación de MAGIC LIGHT.

PREPARACION

PRODUCTO:

APLICACION:

Dilución: listo para utilizar, mezclarlo bien

Sistema: Rodillo - Tampón

Numero de capas: 1 o más

CICLO APLICATIVO:

MAGIC LIGHT Acabado K100 se aplica sobre pinturas viejas y nuevas, soportes lisos y rugosos, siempre que estén bien fijados y no en estado pulverulento con Rodillo PV 31 y repararlo enseguida, con el producto mojado, con Tampón PV 33 o con Rodillo PV 30.

pagina 1 de 2



VALPAIN S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it • www.valpaintjungle.it

SC 00245

Almacenamiento: en lata bien cerrada, aún después del uso, a una temperatura superior a +5°C e inferior a +30°C.

Estabilidad: 1 año aprox. en envases bien sellados y sin abrir.

NOTAS:

- Mezclar cuidadosamente antes de usar con una varilla de madera o metal.
- La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre +5°C y +30°C. Lavar las herramientas con agua y jabón después del utilizzo.

Ficha n° SC 00245 emitida por el Responsable del Control de Calidad:

Edicion n° 1

Abril 2014

pagina 2 de 2