

## MAGIC LIGHT ADITIVO S90

### Ficha tecnica

**NOMBRE:**

**MAGIC LIGHT ADITIVO S90**

**GRUPO:**

aditivo luminescente al agua

**USO**

añadir a pinturas decorativas, resinas al agua transparentes, pinturas transpirantes y lavables

**CARACTERISTICAS:**

**Peso específico:** 1.460 ± 30 gr/LT. a 25°C

**Viscosidad:** = = =

**Rendimiento:** LT. 0,100 para LT.1

LT. 0,250 para LT.2,5

LT. 0,250 para LT.5 de Sabula 2 o Millicolor Eco

**Efecto estetico:** luminescente en la oscuridad

**Colores:** blu-vierde en la oscuridad

**Envases:** LT. 0,100 – LT. 0,250

**SECADO:**

**En superficie:** = = =

**Repintado:** = = =

**En profundidad:** = = =

**CARACTERISTICAS Y**

**RESISTENCIA:**

MAGIC LIGHT Aditivo S90 se agrega directamente dentro de Artecò 7, Klondike, Klondike Light, Sabulador, Sabulador Soft, Valrenna, Velidor Fine pero también en resinas al agua transparentes, pinturas transpirantes, lavables y se mezcla cuidadosamente antes de aplicar la última mano.

Utilizar pinturas con bajo contenido de colorantes, de titanio, de carbonatos de poder cubriente que podrían reducir la potencia luminosa de MAGIC LIGHT Aditivo S90 al oscuro. NB: Para Millicolor Eco, Polistof y Sabula 2, es decir pinturas decorativas para aplicar con pulverizador, MAGIC LIGHT Aditivo S90 se agrega en la primera mano del producto.

**PREPARACION**

**SOPORTES:**

**Dilución:** listo para utilizar, mezclarlo bien

**PREPARACION**

**PRODUCTO:**

**APLICACION:**

**Sistema:** Agregar directamente a las pinturas mencionadas, mezclando cuidadosamente antes de aplicar.

NB: Después de añadir MAGIC LIGHT, SABULA 2 y MILLICOLOR ECO tienen que aplicarse dentro de 24 horas para no perder la estabilidad.

**Numero de capas:** 1 o más

**Temperatura para la aplicación:** superior a +10°C e inferior a +30°C.

**Conservación:** en lata bien cerrada, también después del uso, a temperatura superior a +5°C e inferior a +30°C.

**Estabilidad:** alrededor de 1 año en envases bien sellados y nunca abiertos.

### Notas:

-Se aconseja utilizar MAGIC LIGHT Aditivo S90 con los tonos más claros (ej.: C - D - E de los Catálogos VALPAIN) mientras que para los tomos más oscuros (ej.: A - B) el efecto luminiscente será más atenuado.  
Con MAGIC LIGHT Aditivo los tonos del SABULA 2 y MILLICOLOR ECO aparecerán levemente más claros.  
-Lavar las herramientas con agua después del utilizzo.

### Ficha n° SC 00244 emitida por el Responsable del Control de Calidad:

Edicion n° 3

Octubre 2018