

FINIX 80

Ficha técnica

NOMBRE:

FINIX 80

GRUPO:

pintura de acabado acrílico siloxánico al agua para interiores y exteriores con alta transpirabilidad

USO:

acabado al agua para la decoración de Anticando 600, Rococò Travertino y otros efectos envejecidos según la fantasía del aplicador

CARACTERISTICAS:

peso específico: 1.025± 30 gr/LT. a 20°C

viscosidad: = = =

rendimiento: No coloreado: 14 - 16 m²/LT una capa (puede variar en base a la rugosidad, porosidad, absorción del soporte y al método de aplicación)

Coloreado: 11 - 14 m²/LT una capa (puede variar en base a la rugosidad, porosidad, absorción del soporte y al método de aplicación)

efecto estético: mate

color: colores de catálogo

confección: LT. 0,750

en superficie: 2 - 4 horas a 20°C

repintado: 6 - 8 horas a 20°C

en profundidad: 24 horas a 20°C

lijable: 24 horas a 20°C

SECADO:

CARACTERISTICASE Y

RESISTENCIA:

El FINIX 80 es transparente y para obtener los colores elegidos es suficiente mezclarlo cuidadosamente con la relativa cantidad de pasta colorante, denominada COLORI[®], descrita bajo cada pastilla de color. Como alternativa, se puede colorear con el Sistema Tintométrico VALCLONE.

PREPARACION

PRODUCTO:

dilución: listo al uso

sistema: guante de lana o esponja - brocha

numero de capas: 2 o más

APLICACION:

Después de 8 horas a 20°C, cuando el Anticando 600 está bien seco, aplicar una capa de FINIX 80 (Transparente) no coloreado. Después de otras 6 - 8 horas, aplicar una segunda capa de Finix 80 coloreado. En las dos manos, extender poco producto con pinceladas irregulares en todas las direcciones. Posteriormente, con FINIX 80 todavía mojado, utilizar la espátula PV 77, cruzando los movimientos y ejerciendo una fuerte presión sobre el soporte.

Conservación: en lata bien cerrada, incluso después del uso, a temperatura superior a +5°C e inferior a +30°C.

Estabilidad: 2 años aproximadamente en lata bien cerrada y nunca abierta

NOTA:

Mezclar bien antes del uso. Lavar las herramientas inmediatamente después del uso con agua.

Ficha n° 00200 emitida por el Responsable del Control de Calidad:

Edición n° 4

Noviembre 2015