

VELIDOR FINE

Fiche Technique

NOM:
GROUPE:
UTILISATION
CARACTERISTIQUES:

VELIDOR FINE

effet voilé siloxane

Décorations pour intérieur et extérieur à l'eau

poinds spécifique: 1.120 ± 30 gr/LT. à 20°C.

viscosité: = = =

rendement: 25 - 30 m²/LT. (peut varier selon la rugosité, porosité et absorption su support et à la méthode de l'application)

effet esthétique: mat

couleurs: selon le catalogue

emballage: LT. 1 - LT. 2,5 - LT. 5

en surface: 1 heure à 20°C

2ème couche: 6 - 8 heures à 20°C

en profondeur: 24 heures à 20°C

SECHAGE:

CARACTERISTIQUES ET RESISTANCE:

Un effet voilé siloxane pour la décoration de surfaces intérieures et extérieures. Grâce à VELIDOR FINE les pièces acquièrent un cachet exclusif et patiné, évoquant le style classique des maisons de la Renaissance mais en ligne avec les dernières tendances déco. VELIDOR FINE est transpirant, lavable et peut être repeint. Il est facile à appliquer en utilisant au choix pinceau, gant, éponge, rouleau...

PREPARATION DU SUPPORT:

Supports anciens: Eliminer les vieilles peintures qui s'effritent et laver avec de l'eau et du savon approprié. Appliquer ensuite, une couche de PRIMER 1200 dilué à 50% avec de l'eau qui fera office de fixatif. Au bout d'environ 4 heures à 20 C, appliquer une deuxième couche de PRIMER 1200 dilué à 15 - 20% avec de l'eau. Si, par contre, les surfaces sont en bon état et ne s'effritent pas, appliquer une ou deux couches de PRIMER 1200 dilué à 15 - 20% avec de l'eau. Au bout de 4 heures à 20°C, appliquer VELIDOR FINE.

Supports neufs: Bien mastiquer la surface. Après séchage, poncer puis appliquer une couche de PRIMER 1200 dilué à 15 - 20% avec de l'eau. Au bout de 4 heures à 20°C, appliquer VELIDOR FINE.

PREPARATION DU PRODUIT:

dilution: 20 - 30% avec de l'eau

APPLICATION:

rapport de catalysation: = = =

pot life: = = =

système: brosse-gant- éponge-rouleau

Nombre de couches: 1 ou 2

CYCLE D'APPLICATION

Appliquer une couche de VELIDOR FINE en décrivant des cercles au pinceau ou avec le gant. VELIDOR FINE peut aussi être appliqué avec des coups de pinceau croisés dans toutes les directions. Il est aussi possible d'appliquer VELIDOR FINE au pinceau ou au rouleau et de le travailler, tout de suite après, quand il est encore humide, avec une éponge ou un gant.

SC 00236

Application facultative, au bout de 6 - 8 heures à 20°C, d'une deuxième couche de VELIDOR FINE. VELIDOR FINE peut être appliqué, non seulement sur le fond PRIMER 1200 (pour intérieur et extérieur), mais aussi directement sur tout type de peinture riche en résine, bien ancrée au support, en bon état et non poussiéreuse. VELIDOR FINE peut enfin être appliqué sur BUCCIATO PLASTICO 539, sur PLASTICO LISCIO 509, sur ISOLPAINT M399 et sur ANTICANDO 300 ou 600.

Température d'application: supérieure à +5°C et inférieure à +30°C.
Conservation: dans un bidon bien fermé, même après usage, à une température supérieure à +10° et inférieure à +30°C. **Stabilité:** 2 ans environ dans des bidons bien fermés, jamais ouverts.

NOTE:

La température d'application ne doit pas être inférieure à +5°C et supérieure à +30°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou en cas de vent. Eviter les journées particulièrement humides ou les surfaces gelées. Les outils doivent être nettoyés immédiatement après l'usage avec du savon et de l'eau.

Fiche n° SC 00236 émise par le Responsable du Contrôle de Qualité

Edition n° 1

Juillet 2012