

FINISH V 18 OPACO

Scheda tecnica

NOME:
GRUPPO:
IMPIEGO

FINISH V 18 OPACO

vernice naturale traspirante per interno
protettivo trasparente acrilico opaco per interno. Formulato e collaudato per
la protezione del Meteore 10 e del C100 Over o del Sabulador Soft in base
all'effetto da realizzare.

CARATTERISTICHE:

peso specifico: 1.000 ± 30 gr/LT. a 25°C
viscosità: 1400 cps
resa: 12 - 15 m²/LT. una mano (può variare in base alla ruvidità,
porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)
effetto estetico: opaco
colori: trasparente
confezioni: LT. 1
in superficie: 1 ora a 20°C
in profondità: 24 ore a 20°C

ESSICCAMENTO:

CARATTERISTICHE E
RESISTENZA:

Per rendere la superficie decorata ancora più resistente all'acqua, occorre
utilizzare, dopo 24 ore a 20°C, il protettivo trasparente Finish V 18 Opaco
da stendere a rullo, a pennello o a spruzzo.

== =

PREPARAZIONE

SUPPORTO:
PREPARAZIONE
PRODOTTO:

diluizione: pronto all'uso

rapporto di catalizzazione: == =

pot life: == =

APPLICAZIONE:

sistema: va applicato con una o due mani in base alla
lavabilità e resistenza che si vuole ottenere.
Tra la prima e la seconda mano attendere
circa 4 ore a 20°C.

numero di strati: 1 - 2

Temperatura per applicazione: superiore a +10°C e inferiore a +30°C.

Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura
superiore a +10°C e inferiore a +30°C.

Stabilità: 1 anno circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

NOTE: Mescolare molto bene prima dell'uso. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone.

Scheda n° SC 00263 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 3

Ottobre 2018