

## FINISH V 14

### Scheda tecnica

**NOME:**

**GRUPPO:**

**IMPIEGO**

**CARATTERISTICHE:**

**FINISH V 14**

protettivo trasparente ad effetto "fior di loto"

vernice trasparente per esterno ed interno. Formulata per la protezione del Meteore 10.

**peso specifico:** 1.000 ± 30 gr/LT. a 25°C

**viscosità:** bassa viscosità

**resa:** 8 - 9 m<sup>2</sup>/LT due mani per Meteore 10 Effetto Intonaco Spatolato ed Intonaco Spatolato con scaglie.

5 - 6 m<sup>2</sup>/LT due mani per Meteore 10 Effetto Intonaco Civile ed Intonaco Pennellato.

**effetto estetico:** opaco

**colori:** trasparente

**confezioni:** LT. 1

**in superficie:** 30 min. a 20°C

**sovraverniciatura:** 2 ore a 20°C

**in profondità:** 24 ore a 20°C

**ESSICCAMENTO:**

**CARATTERISTICHE E**

**RESISTENZA:**

Per proteggere e rendere maggiormente lavabile il Meteore 10, ma anche per conferire la caratteristica "fior di loto", ovvero fare in modo che le gocce d'acqua scivolino lungo la parete decorata, preservandone la durabilità e la resistenza. Il Finish V 14 è caratterizzato da una buona penetrazione nei materiali assorbenti come il Meteore 10.

**PREPARAZIONE**

**SUPPORTO:**

Il Finish V 14 va applicato a pennello o a rullo in due mani, bagnato su bagnato. Dopo aver applicato la prima mano su una superficie di 4 - 5 mq, procedere con la seconda mano, facendo attenzione a coprire bene tutta la superficie già trattata con la prima mano di prodotto.

Le superfici appena impregnate devono essere protette dalla pioggia per almeno 48 ore.

**PREPARAZIONE**

**PRODOTTO:**

**diluizione:** pronto all'uso

**rapporto di catalisi:** = = =

**pot life:** = = =

**sistema:** pennello o rullo

**numero di strati:** 2

**APPLICAZIONE:**

**STABILITA':**

2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

**NOTE:**

Il prodotto teme il gelo. La temperatura d'applicazione e di stoccaggio è compresa tra + 5 e + 35°C.

**Scheda n° SC 00143 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:**

**Edizione n° 2**

**Dicembre 2018**