

STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Suministro y colocación en obra de revestimiento mural mineral para interiores de muy alta transpiración, óptima resistencia y buena estabilidad cromática para la decoración de superficies interiores (ROCOCO' STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO). La colocación prevé una limpieza de la superficie a decorar, con eliminación de las impurezas y de las partes deterioradas que se estén por despegar.

Extensión de fijador adecuado PRIMER 1200 de VALPAIN, según las condiciones de la superficie (ver Ficha Técnica).

Efecto Brillante Antiguo: Extender STUCCO VENEZIANO 1000 con llana de acero inoxidable dejando la superficie lisa y compacta. Después de aproximadamente 6 horas a 20 °C lijar bien y extender STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO con pasadas irregulares de espátula, de 6 - 10 cm de largo, distantes 4 - 6 cm entre sí, sobre toda la superficie a tratar. Después de aproximadamente 1 hora a 20 °C recomenzar desde el principio de la superficie pintada con la primera mano, como se describió anteriormente pero de modo tal que cada pasada se superponga parcialmente con las anteriores. Cuando el producto esté casi seco, pasar la espátula en todas las direcciones ejerciendo presión sobre la superficie hasta que quede resplandeciente.

Todo debe realizarse respetando las normas de aplicación, incluyendo el material, la colocación en obra y todas las operaciones previas al proceso.

Coste por m² € _____

EVENTUALES TRATAMIENTOS ADICIONALES - PROTECCIÓN Y ABRILLANTADO

Para que STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO quede semi-lavable y más brillante es necesaria la CERA LUCIDANTE 370 (a solvente) o la CERA LUCIDANTE 420 ALL'ACQUA. (ver Ficha Técnica)

Todo debe realizarse respetando las normas de aplicación, incluyendo el material, la colocación en obra y todas las operaciones previas al proceso.

Coste por m2 € _____