

## SABULADOR SOFT

### Ficha Tecnica

**NOMBRE:**

**GRUPO:**

**EMPLEO:**

**CARACTERISTICAS:**

**SABULADOR SOFT**

pintura de efecto luminicente

revestimiento para interiores al agua

**peso especifico:**

1.100 ± 30 gr/LT a 20°C

**viscosidad:**

== ==

**rendimiento:**

9 - 10 m<sup>2</sup>/LT dos capas para Efecto brocha sobre soporte liso (puede variar en función de la base, la rugosidad, porosidad, absorción del soporte y el metodo de aplicación)  
8 - 9 m<sup>2</sup>/LT dos capas para Efecto brocha sobre soporte liso (puede variar en función de la base, la rugosidad, porosidad, absorción del soporte y el metodo de aplicación)  
14 - 16 m<sup>2</sup>/LT dos capas a cobertura (puede variar en base a la rugosidad, porosidad, absorción del soporte y al método de aplicación)

**rendimiento sobre**

**Meteore 10 y Meteore 12:**

**efecto estetico:**

opalescente semilucido

**color:**

Argento 100, Oro 200, Aluminio 300, Bianco Pieno 400 y colores de catálogo

**envase:**

LT. 1 - LT. 2,5 - LT. 5

**SECADO:**

**en superficie:**

1 hora a 20°C

**Repintable:**

3 - 4 horas a 20°C

**en profundidad:**

24 horas a 20°C

**CARACTERISTICAS Y RESISTENCIA:**

Pintura al agua para interiores dotada de una exclusividad y luminosidad con reflejos de arena. Con Sabulador Soft se pueden crear ambientes exclusivos y elegantes, en estilo moderno y clasico y siempre en linea con las nuevas tendencias decorativas. Sabulador Soft es una pintura de calidad superior en cuanto es traspirante, lavable y repintable con cualquier pintura al agua.

**PRESTACIONES MEDIOAMBIENTALES:**

PRESTACIÓN	NORMATIVA	VALOR	MARCA
EMISIONES DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES EN EL INTERIOR	ISO 16000	TVOC < 1 mg/m <sup>3</sup> Clase A+	
AUSENCIA DE SUSTANCIAS NOCIVAS	-	LIBRE	
EMISIONES DE FORMALDEHIDO, X	JIS A 1902-3	X < 0.005 mg/m <sup>2</sup> h F****	
VOC en el producto listo al uso	Directiva 2004-42-CE	max 23 g/L (Limite UE 200 g/L) Cat. A/I	

## PREPARACIÓN SOPORTE:

**Soporte Viejo.** Quitar la pintura vieja descascarada y harinosa y lavar con jabones específicos. Aplicar como fijador una mano de Primart 600 diluido al 50% con agua. Después de aproximadamente 4 horas a 20°C, aplicar una segunda mano de Primart 600 diluido al 15 – 20% con agua. Si, en cambio, las superficies no son harinosas, aplicar una mano de Primart 600 diluido al 15 – 20% con agua. Después de 4 horas a 20°C, proceder a la aplicación de Sabulador Soft

**Soportes nuevos.** Estucar la superficie a tratar utilizando un producto a tal efecto. Una vez seco, transcurridas aprox. 4 horas a 20°C, lijar y aplicar una mano de Primart 600 diluido al 15 – 20% con agua. Después de 4 Horas a 20°C aplicar Sabulador Soft.

## PREPARACION PRODUCTO APLICACIÓN

**dilución:** listo al uso, si aplicado sobre Meteore 10 y Meteore

12, diluirlo al 20-30% con agua

**sistema:**

brocha / esponja compacta

**número de capas:**

1 – 2

## CICLO APLICATIVO:

**Efecto brocha:** aplicar el Sabulador Soft y con la Brocha PV 09 en todas las direcciones. Aproximadamente después de 4 horas a 20°C aplicar la segunda mano con la misma tecnica.

**Efecto estriado:** aplicar el Sabulador Soft con el Rodillo PV 95 en todas las direcciones y con el ultimo repaso en el sentido vertical desde arriba hasta abajo. Con el producto todavía humedo, peinar con el Cepillo PV 88 o PV 89 dejando las estriadas más rectas posibles desde arriba hasta abajo y viceversa. Aproximadamente después de 4 horas a 20°C aplicar la segunda con la misma tecnica sea con el Rodillo y por el Cepillo.

**Efecto Marmolado sobre Meteore 10:** Aplicar Sabulador Soft como cobertura las primeras dos manos dejando pasar 4 horas a 20°C después de cada pasada. La aplicación sucesiva de Sabulador Soft se debe realizar extendiendo el producto sobre todo el soporte, para luego quitarlo con la esponja lavada con agua y bien escurrida. El color se quita con más o menos presión para crear matices a gusto en la parte más lisa del soporte, mientras que en las incisiones se puede dejar más o menos color para resaltar el efecto marmolado.

En el caso de una cuarta pasada, es decir, del tercer color de Sabulador Soft, éste se aplica a todas las incisiones, o bien a partes circunscritas, matizándolas con la esponja lavada con agua y bien escurrida.

**Efecto Marmolado sobre Meteore 12:** Con una esponja compacta, utilizar el acabado Sabulador Soft diluido al 20 - 30% con agua, aplicando dos manos. Entre la primera y la segunda mano esperar 4 horas a 20°C.

La aplicación sucesiva de Sabulador Soft -tercera mano en otro color- se debe realizar extendiendo el producto sobre toda la superficie, para luego quitarlo con la esponja lavada con agua y bien escurrida. El color se quita con más o menos presión para crear matices a gusto en la parte más lisa de la superficie, mientras que en las incisiones se puede dejar más o menos color para resaltar el efecto marmolado.

En el caso de una cuarta mano, es decir, de otro color de Sabulador Soft, éste se aplica sólo en las incisiones, o bien en partes circunscritas, matizándolas con la esponja lavada con agua y bien escurrida.

**Nota: Antes de la aplicación, ver con atención el vídeo tutorial del efecto específico a realizar.**

**Temperatura de aplicación:** superior a 5°C e inferior a +30°C

**Conservacion:** en lata bien cerrada, aún después del uso, a una temperatura mayor de +10°C y menor de +30°C.

**Estabilidad:** aproximadamente 2 años en envases bien cerrados de fábrica

**NOTA:**

Mezclar muy bien antes del uso. Lavar las herramientas enseguida con agua y jabón.

**Ficha n° SC 00228 emitida por el responsable Control y Calidad:**

Edición n° 4

Junio 2019