

PRIMER 900

Fiche Technique et Environnementale

NOM:

GROUPE:

UTILISATION:

CARACTERISTIQUES:

PRIMER 900

primer à l'eau

primer à l'eau de couleur gris pour l'intérieur facile à appliquer e résines set charges spéciales qui permettent la transpiration

poinds spécifique: 1.490 ± 30 gr/LT. à 20°C

rendement: 10 - 11 m²/LT. pour une couche (peut varier selon la rugosité, porosité et absorption su support et à la méthode de l'application)

stabilité: 24 mois, conservation entre +5°C et +30°C

couleurs: gris

emballage: LT. 0,500 - LT. 1

en surface: 2 heures à 20°C

2ème couche: 4 - 6 heures à 20°C

en profondeur: 24 heures à 20°C

SECHAGE:

CARACTERISTIQUES ET RESISTANCES :

Primer à l'eau gris nécessaire pour obtenir, soit à l'intérieur que à l'extérieur les effets décoratifs de la peinture Klondike. Primer 900 est facile à appliquer et caractérisé par une bonne couverture, résistance et il est résistant et lavable. Il peut être appliqué sur plusieurs types de supports tels que ciment, enduit, plâtre, placoplâtre, bois, fer, PVC et sur des surfaces déjà peintes à condition d'être bien ancrées au support.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

PERFORMANCE	NORME	VALEUR	MARQUE
ABSENCE DE SUBSTANCE DANGEREUSE	-	FREE	
TAUX D'EMISSION DE FORMALDEHYDE, X	JIS A 1902-3	X < 0.005 mg/m ² h F****	
VOC Sur le produit prêt à l'usage	Direttive 2004-42-CE	max 15 g/L (Limite UE 200 g/L) Cat. A/1	

PREPARATION DU PRODUIT:

APPLICATION:

PREPARATION DU SUPPORT:

dilution: prêt à l'usage

système: à a brosse- au rouleau- au pistolet

nombre de couche: 1 - 2 à couverture

Murs anciens. Eliminer les vieilles peintures qui s'effritent et laver avec de l'eau et du savon approprié. Appliquer ensuite un fixateur de fond approprié au type de support. Une fois que le fixateur de fond a entièrement séché, appliquer une couche de PRIMER 900. Au bout de 6 heures à 20°C, procéder à l'application de KLONDIKE

SC 00219

Murs Neufs. Nettoyer et, au besoin, appliquer un enduit de rebouchage sur la surface à traiter. Après séchage complet, poncer et appliquer une couche de fixateur de fond approprié au type de support. Une fois que le fixateur de fond a entièrement séché, appliquer une couche de PRIMER 900. Au bout de 6 heures à 20°C, procéder à l'application de KLONDIKE

Bois, verre, alliages légers, fer peint. Bien dégraisser le support, poncer la surface pour la rendre lisse et propre. Appliquer une couche de primer approprié à la nature du support puis une couche de PRIMER 900. Au bout de 6 heures à 20°C, procéder à l'application de KLONDIKE

Fer neuf (non traité). Dégraisser soigneusement le support, éliminer toute trace de rouille et appliquer une couche (ou davantage) d'antirouille approprié. Une fois que l'antirouille a séché, appliquer une couche de PRIMER 900. Au bout de 6 heures à 20°C,

Température d'application: supérieure à + 5 ° C et inférieure à + 30 ° C.

Stockage: dans un récipient bien fermé, même après utilisation, à des températures supérieures à + 5 ° C et inférieures à + 30 ° C.

Stabilité: environ 2 ans dans des emballages bien fermés et jamais ouverts

NOTES:

Mélangez très bien avant utilisation. Lavez les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau et du savon

Fiche technique n° SC 00219 émise par le Responsable du Contrôle de Qualité

Edition n° 3

Décembre 2019