

ADDITIVO SANIFICANTE VH 2020

Ficha tecnica:

NOMBRE:

ADDITIVO SANIFICANTE VH 2020

GRUPO:

aditivo antimicrobiano base agua para interiores con iones de plata.

EMPLEO:

Añadir a los productos VALPAIN para obtener una protección integral y duradera de la superficie contra el ataque de bacterias, levaduras, moho y algas. La pintura aditivada con ADITIVO ESTERILIZANTE VH 2020 puede reducir en un 99% la carga bacteriana de "Escherichia coli" o de "Staphylococcus aureus", con eficacia probada según la norma ISO 22196.

CARACTERISTICAS:

peso específico: 1.000 ± 30 gr/LT. a 25°C (ISO 2811-1)

viscosidad: = = =

rendimiento: alrededor GR. 10 para LT. 1 de producto

efecto estetico: = = =

colores: = = =

envases: LT. 0,100 - LT. 0,400

SECADO:

en superficie: = = =

repintado: = = =

en profundidad: = = =

CARACTERISTICAS Y RESISTENCIA:

Añadido a las pinturas VALPAIN, el ADDITIVO SANIFICANTE VH 2020 proporciona una función antibacteriana y desinfectante para los entornos en los que se aplica el producto mezclado, con eficacia probada según la regulación ISO 22196.

PREPARACION DEL SOPORTE:

Si en el sustrato a tratar hay una pátina biológica, es decir, hay bacterias, líquenes, hongos o algas, que conducen a un deterioro gradual de la estética y la estructura de la pared, así como a una disminución drástica de la salud del entorno, es necesario eliminar estas pátinas limpiando la superficie agua oxigenada 10 volúmenes.

PREPARACION DEL PRODUCTO:

dilucion: listo al uso.

APLICACION:

pot life: = = =

sistema: Agitar muy bien antes de usar.

Insertar directamente en las pinturas decorativas VALPAIN, mezclando cuidadosamente el producto antes de la aplicación.

Después del añadido del ADITIVO ESTERILIZANTE VH 2020, el producto debe ser aplicado en un plazo de 4 - 5 días para no perder sus cualidades.

EL ADITIVO ESTERILIZANTE VH 2020 no se debe añadir:

- a los fondos (PRIMART 600 o PRIMER 400, PRIMER 900, PRIMER 1000, PRIMER 1200);

- a los productos a base de cal (ARTECO' 1, METEORE 10, ROCOCO' GRASSELLO DI CALCE, ROCOCO' STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE);

SC 00304

- a los siguientes productos: GEL EP40 + CT50, KLONDIKE FERRO y VALMETAL

Nota: Los hidroesmaltes V55 MATT y V88 SATINE' de todos los lotes de producción sucesivos al 01 de junio de 2020 (B01530F) ya contienen el ADITIVO ESTERILIZANTE VH 2020 (como se especifica en la etiqueta).

estabilidad:

2 años aproximadamente en lata bien cerradas y nunca abiertas

NOTA:

Con el añadido del ADITIVO ESTERILIZANTE VH 2020, la pintura adquiere una función antibacteriana y esterilizante en los ambientes donde se aplica, de eficacia probada según la norma ISO 22196. Los iones de plata eliminan la carga bacteriana transportada por el aire a las paredes al entrar en contacto con éstas. Para poder conservar esta función es necesario mantener limpia la superficie tratada, desempolvándola con frecuencia.

- Las herramientas de trabajo deben lavarse cuidadosamente, después del uso, con agua.

- La temperatura de aplicación y de conservación del producto debe ser superior a +5°C e inferior a +30°C.

Ficha nº SC 00304 emitida por el Responsable de Control de Calidad:

Edición nº 1

Giugno 2020