

NAUTILUS

Fiche technique sur l'environnement

NOM:

GROUPE:

UTILISATION:

CARACTERISTIQUES:

NAUTILUS

Peinture décorative semi brillante à l'eau.

Décorations pour l'intérieur à l'eau

poids spécifique: 1.200 ± 30 gr/LT a 20°C

viscosité: 2.500 cps

rendement: 19 - 20 m²/LT une couche pour la tonalité sombre (A),
8 - 10 m²/LT deux couches pour le Blanc et les tonalités claires (B, C) (peut varier selon la rugosité, porosité et absorption su support et à la méthode de l'application)

effet esthétique: mat

couleurs: Couleur du catalogue

conditionnement: LT. 1

SECHAGE:

en surface: 1 -2 heures à 20°C

2ème couche: 8-10 heures à 20°C

en profondeur: 24 heures à 20°C

CARACTERISTIQUES ET RESISTANCE:

Peinture spéciale semi-brillante à l'eau avec un pouvoir de absorption très bas pour augmenter les temps de travail de Mavericks pour créer d'extraordinaires jeux de couleur et de reflets luminescents caractéristiques du produit. Nautilus a un résistance mécanique excellente pour les agents atmosphérique.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE:

PERFORMANCE	NORME	VALEUR	LABEL
ABSENCE DE SUBSTANCES NOCIVES	-	FREE	
TAUX D'EMISSION DE FORMALDEHYDE, X	JIS A 1902-3	X<0.005mg/m ² h F****	

PREPARATION

SUPPORT:

Éliminer les vieilles peintures qui s'effritent et laver avec un savon approprié. Mastiquer si nécessaire pour obtenir une surface lisse et, après séchage, poncer puis appliquer un fixatif approprié. Puis procéder à l'application de NAUTILUS et MAVERICKS

PREPARATION

PRODUIT:

APPLICATION:

dilution: 10-15% avec de l'eau

système: au rouleau – à la brosse

nombre de couche: 1 – 2

CYCLE D'APPLICATION:

Appliquer au rouleau ou au pinceau une couche couvrante de NAUTILUS (2 couches pour le Blanc et les tonalités claires), en entrecroisant les passages le plus possible, sur des supports neufs, sains et lisses. Au bout de 8 heures à 20°C, procéder à l'application de MAVERICKS.

SC 00252

CYCLE D'APPLICATION: Appliquer au rouleau ou au pinceau une couche couvrante de NAUTILUS (2 couches pour le Blanc et les tonalités claires), en entrecroisant les passages le plus possible, sur des supports neufs, sains et lisses. Au bout de 8 heures à 20°C, procéder à l'application de MAVERICKS
Température d'application: entre +5°C et +25°C. .
Conservation: dans un bidon bien fermé, même après usage, à une température comprise entre +10°C et +30 °C.
Stabilité: 2 ans environ dans des bidons bien fermés, jamais ouverts.

NOTES:

Mélanger soigneusement avant l'application. Nettoyer les outils immédiatement après usage avec de l'eau et du savon

Fiche Technique n° SC 00252 émise par le Responsable du Contrôle de Qualité

Edition n° 2

Janvier 2020