

## MAVERICKS

### Scheda tecnica e Ambientale

**NOME:**

**MAVERICKS**

**GRUPPO:**

pittura all'acqua per interni, caratterizzata da riflessi luminescenti e giochi di colore tridimensionali, che rievocano i movimenti del mare.

**IMPIEGO:**

decorazioni interne all'acqua

**CARATTERISTICHE:**

**peso specifico:** 1.300 ± 30 gr/LT a 20°C

**viscosità:** 3.100 cps

**resa:** 9 - 10 m<sup>2</sup>/LT una mano (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

**effetto estetico:** opalescente semilucido

**colori:** colori di cartella

**confezioni:** LT. 0,500

**ESSICCAMENTO:**

**in superficie:** 1 ora a 20°C

**sovraverniciatura:** 3 - 4 ore a 20°C

**in profondità:** 24 ore a 20°C

**CARATTERISTICHE E**

**RESISTENZA:**

è una pittura all'acqua per interni, caratterizzata da riflessi luminescenti e giochi di colore tridimensionali, che rievocano i movimenti del mare.

Grazie alle sue particelle cristalline è in grado di creare ambienti unici nel suo genere. Per ottenere le tipiche sfumature che caratterizzano Mavericks, è necessario aggiungere a ciascun barattolo di Mavericks, la confezione di L50 della tonalità prestabilita.

**PRESTAZIONI AMBIENTALI:**

PRESTAZIONE	NORMA	VALORE	MARCHIO
ASSENZA DI SOSTANZE DANNOSE	-	FREE	
TASSO DI EMISSIONE DI FORMALDEIDE, X	JIS A 1902-3	X<0.005mg/m <sup>2</sup> h F*****	
VOC sul prodotto pronto all'uso	Direttiva 2004-42-CE	max 14 g/L (Limite UE 200 g/L) Cat. A/1	

**PREPARAZIONE SUPPORTO:**

Eliminare le vecchie pitture se non ancorate bene o sfarinanti e lavare con saponi adeguati. Successivamente stuccare, ove necessario, per ottenere un supporto liscio e dopo l'essiccazione carteggiare per poi applicare un fissativo adeguato. Procedere quindi con l'applicazione di Nautilus e Mavericks.

**PREPARAZIONE PRODOTTO:**

**diluizione:** pronto all'uso

**APPLICAZIONE:**

**sistema:** pennello

**numero di strati:** 1

## CICLO APPLICATIVO:

Applicare a rullo o a pennello una mano di Nautilus a copertura (2 mani per il Bianco e le tonalità chiare), incrociando il più possibile i passaggi, su supporti nuovi, sani e lisci.

Solo dopo 8 ore a 20°C procedere con la stesura di Mavericks, usando l'apposito Pennello Doppio PV 102, composto a sua volta da 2 pennelli accoppiati, in modo da intingerli uno su un colore ed uno sull'altro, senza mai invertirli tra loro.

Se la temperatura è compresa tra 15 e 20°C, applicare Mavericks gradualmente su una piccola superficie di circa 1 - 2 mq (per volta); in caso di temperature inferiori è possibile ampliare l'area da applicare (di volta in volta). La tecnica consiste nello stendere poco prodotto con pennellate alternate ed in tutte le direzioni.

Ciò permetterà di riprodurre delle vere e proprie onde marine, più o meno larghe e frastagliate senza però effettuare movimenti circolari.

Come tocco finale si consiglia di dare pennellate morbide ed incrociate per togliere gli eventuali segni lasciati del pennello.

**Temperatura per applicazione:** superiore a +5°C ed inferiore a +25°C.

**Conservazione:** in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10°C e inferiore a +30°C.

**Stabilità:** 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

**NOTE:** Mescolare molto bene prima dell'uso. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone.

**Scheda n° SC 00253 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:**

Edizione n° 2

Gennaio 2020