

## MAVERICKS

### Техническая спецификация, включающая экологические характеристики

**НАЗВАНИЕ:**

**MAVERICKS**

**ГРУППА:**

краска на водной основе для внутренних работ, характеризующаяся люминесцентными отблесками и трехмерной игрой цвета, напоминающей волнение моря.

**ОБЛАСТЬ**

декоративная отделка внутренних помещений красками на водной основе

**ПРИМЕНЕНИЯ:**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**удельный вес:** 1300 ± 30 г/л при 20°C

**вязкость:** 3100 сП

**расход:** 1 л на 9-10 м<sup>2</sup> при нанесении в один слой (может варьироваться в зависимости от шероховатости, пористости, абсорбции основания и метода нанесения)

**эстетический эффект:** опалесцирующий (с перламутровым отливом), полуглянцевый

**цвета:** цвета по каталогу

**упаковка:** 0,500 л

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:**

**на поверхности:** 1 час при 20°C

**при нанесении в** 3-4 часа при 20°C

**качестве второго слоя:**

**на глубине:** 24 часа при 20°C

**ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОЙКОСТЬ:**

краска на водной основе для внутренних работ, характеризующаяся люминесцентными отблесками и трехмерной игрой цвета, напоминающей волнение моря.

Благодаря кристаллическим частицам краска позволяет создавать уникальные в своем роде интерьеры. Для получения типичных оттенков, характерных для Mavericks, необходимо добавить к каждой банке Mavericks содержимое одной емкости добавки L50 с предписанным колером.

**ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

ХАРАКТЕРИСТИКА	СТАНДАРТ	ЗНАЧЕНИЕ	МАРКИРОВКА
ОТСУТСТВИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ	-	FREE	
УРОВЕНЬ ЭМИССИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА, X	JIS A 1902-3	X<0,005 мг/м <sup>2</sup> ч F****	
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ в продукте, готовом к использованию	Директива 2004-42-CE	макс. 14 г/л (Предельно допустимое значение по стандартам ЕС 200 г/л) Кат. A/1	

**ПОДГОТОВКА  
ОСНОВАНИЯ:**

Удалите старую краску, если она отслаивается или шелушится, и вымойте основание подходящим моющим средством. Затем заштукатурьте обрабатываемую поверхность там, где это необходимо, до получения гладкого основания; после высыхания зачистите наждачной бумагой и затем нанесите подходящий фиксатор. Затем нанесите Nautilus и Mavericks.

**ПОДГОТОВКА  
ПРОДУКТА:  
НАНЕСЕНИЕ:**

**разведение:** продукт готов к использованию

**тип:** кистью

**кол-во слоев:** 1

**ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ:**

Валиком или кистью нанесите на всю поверхность один слой Nautilus Nautilus (2 слоя в случае белой и светлых тональностей), стараясь делать как можно больше перекрестных мазков; при этом основание должно быть новым, прочным и гладким.

Только про прошествии 8 часов при 20°C нанесите краску Mavericks, используя специальную двойную кисть PV 102, состоящую из соединенных вместе 2 кистей, на которые набирается краска различных цветов; при этом на каждую кисть следует всегда брать краску одного и того же цвета.

Если температура лежит в пределах от 15 до 20°C, наносите Mavericks постепенно (примерно на 1-2 кв. м за один раз); при более низкой температуре можно расширять площадь нанесения (периодически). Краску следует наносить в небольшом количестве, чередуя мазки во всех направлениях.

Это позволит создать эффект довольно широких и неровных морских волн, не прибегая к круговым движениям.

В качестве завершающего штриха рекомендуется нанести несколько легких перекрестных мазков для удаления следов, оставленных кистью.

**Температура нанесения:** от +5°C до +25°C.

**Хранение:** в плотно закрытой банке, в том числе после использования, при температуре выше +10°C и ниже +30°C.

**Стабильность:** примерно 2 года в неиспользованных, плотно закрытых упаковках.

**ПРИМЕЧАНИЯ:** Тщательно перемешать перед использованием. Сразу же после использования следует вымыть инструменты водой с мылом.

**Спецификация № SC 00253, выпущенная руководителем службы контроля качества:**

Выпуск № 2

Январь 2020 г.