

NAUTILUS

Техническая спецификация, включающая экологические характеристики

НАЗВАНИЕ: NAUTILUS
ГРУППА: декоративная полуглянцевая краска на водной основе.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: декоративная отделка внутренних помещений красками на водной основе
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

удельный вес: 1 200 ± 30 г/л при 20°C
вязкость: 2 500 сП
расход: 1 л на 19-20 м² при нанесении в один слой для темной тональности (А),
 1 л на 8-10 м² при нанесении в два слоя для белой и светлых тональностей (В, С) (может варьироваться в зависимости от шероховатости, пористости, абсорбции основания и метода нанесения)
эстетический эффект: матовый

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

цвета: цвета по каталогу
упаковка: 1 л
на поверхности: 1-2 часа при 20°C
при нанесении в качестве второго слоя: 8-10 часов при 20°C
на глубине: 24 часа при 20°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОЙКОСТЬ:

Специальная декоративная полуглянцевая краска на водной основе с очень низкой впитывающей способностью. Она увеличивает открытое время и, следовательно, возможное время работы с краской Mavericks, обеспечивая необычайную игру цвета и характерные люминесцентные эффекты. Nautilus обладает отличной механической стойкостью к воздействию атмосферных факторов.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ХАРАКТЕРИСТИКА	СТАНДАРТ	ЗНАЧЕНИЕ	МАРКИРОВКА
ОТСУТСТВИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ	-	FREE	
УРОВЕНЬ ЭМИССИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА, X	JIS A 1902-3	X<0,005 мг/м ² ч F****	
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ в продукте, готовом к использованию	Директива 2004-42-СЕ	макс. 85 г/л (Предельно допустимое значение по стандартам ЕС 200 г/л) Кат. А/1	

**ПОДГОТОВКА
ОСНОВАНИЯ:**

Удалите старую краску, если она отслаивается или шелушится, и вымойте основание подходящим моющим средством. Затем заштукатурьте обрабатываемую поверхность там, где это необходимо, до получения гладкого основания; после высыхания зачистите наждачной бумагой и затем нанесите подходящий фиксатор. Затем нанесите Nautilus и Mavericks.

**ПОДГОТОВКА
ПРОДУКТА:
НАНЕСЕНИЕ:**

разведение: 10-15% водой
тип: валиком или кистью
кол-во слоев: 1-2

ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ:

Валиком или кистью нанесите на всю поверхность один слой Nautilus (2 слоя в случае белой и светлых тоналностей), стараясь делать как можно больше перекрестных мазков; при этом основание должно быть новым, прочным и гладким. Только через 8 часов при температуре 20°C нанесите Mavericks.

Температура нанесения: от +5°C до +25°C.

Хранение: в плотно закрытой банке, в том числе после использования, при температуре выше +10°C и ниже +30°C.

Стабильность: примерно 2 года в неиспользованных, плотно закрытых упаковках.

ПРИМЕЧАНИЯ: Тщательно перемешать перед использованием. Сразу же после использования следует вымыть инструменты водой с мылом.

Спецификация № SC 00252, выпущенная руководителем службы контроля качества:

Выпуск № 2 Январь 2020 г.