

LAME'

Техническая спецификация, включающая экологические характеристики

НАЗВАНИЕ:	LAME'
ГРУППА:	декоративное финишное покрытие
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:	декоративная отделка внутренних помещений красками на водной основе
ХАРАКТЕРИСТИКИ:	<p>удельный вес: 1 000 ± 30 г/л при 20°C</p> <p>вязкость: = = =</p> <p>расход: 1 л на 16-20 м² при нанесении в один слой (может варьироваться в зависимости от шероховатости, пористости, абсорбции основания и метода нанесения) 1 л на 35-40 м² при нанесении в один слой для достижения гладкого эффекта (может варьироваться в зависимости от шероховатости, пористости, абсорбции основания и метода нанесения)</p> <p>эстетический эффект: глянецевый</p> <p>цвета: цвета по каталогу</p> <p>упаковка: 0,250 л - 1 л</p> <p>на поверхности при нанесении в качестве второго слоя: 2-3 часа при 20°C 6-8 часов при 20°C</p> <p>на глубине: 48 часа при 20°C</p>
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:	декоративное финишное покрытие, предназначенное для нанесения на поверхности, ранее декорированные покрытием Meteore 8.
ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОЙКОСТЬ:	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	

ХАРАКТЕРИСТИКА	СТАНДАРТ	ЗНАЧЕНИЕ	МАРКИРОВКА
ОТСУТСТВИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ	-	FREE	
УРОВЕНЬ ЭМИССИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА, X	JIS A 1902-3	X<0,005 мг/м ² ч F****	
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ в продукте, готовом к использованию	Директива 2004-42-CE	макс. 40 г/л (Предельно допустимое значение по стандартам ЕС 200 г/л) Кат. A/l	

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Удалите старую краску, если она отслаивается или шелушится, и вымойте основание подходящим моющим средством. Затем нанесите подходящий фиксатор или один слой грунтовки Primer 400, разведенной в воде на 50 %. Примерно через 4 часа при температуре 20°C нанесите один слой покрытия Meteore 8, используя метод, предусмотренный для получения нужного эстетического эффекта.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА:

разведение: продукт готов к использованию

НАНЕСЕНИЕ:

тип: шпателем из нержавеющей стали

ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ:

кол-во слоев: 2

ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ:

Эффект затирки: По истечении примерно 4 часов при температуре 20°C после нанесения Meteore 8 разгладьте шлифовальной шкуркой зернистостью 220/260 для удаления комочков и неровностей. Затем нанесите два слоя покрытия Lame' разных цветов.

Между нанесением первого и второго слоев Lame' подождите минимум 2 часа при температуре 20°C. Lame' также следует наносить мастерком PV 43 во всех направлениях таким образом, чтобы на основании оставалось минимальное количество материала.

Расход: примерно 1 л на 16-20 кв. м (один слой на один цвет в зависимости от толщины нанесенного покрытия Meteore 8).

Эффект с прожилками (вертикальными, горизонтальными, косыми): По истечении примерно 4 часов при температуре 20°C после нанесения Meteore 8 разгладьте стеклянной шлифовальной шкуркой зернистостью 220/260 для удаления комочков и неровностей. Затем нанесите два слоя покрытия Lame' разных цветов. Между нанесением первого и второго слоев Lame' подождите минимум 2 часа при температуре 20°C. Lame' также следует наносить шпателем PV 43, следуя направлению полос таким образом, чтобы на основании оставалось минимальное количество материала.

Расход: примерно 1 л на 16-20 кв. м (один слой на один цвет в зависимости от толщины нанесенного покрытия Meteore 8).

Гладкий эффект: Примерно через 4 часа при температуре 20°C зачистите стеклянной шлифовальной шкуркой зернистостью 220/260 только для удаления комочков и неровностей, затем нанесите два слоя Lame' разных цветов. Между нанесением первого и второго слоев Lame' подождите минимум 2 часа при температуре 20°C. Lame' также следует наносить мастерком PV 43 во всех направлениях таким образом, чтобы на основании оставалось минимальное количество материала. **Расход:** примерно 1 л на 35-40 кв. м (один слой на каждый цвет в зависимости от толщины ранее нанесенного покрытия).

Эффект Бурано: Подождите 3-4 часа при температуре 20°C, чтобы покрытие Meteore 8 полностью высохло, и затем нанесите один слой Lame' мазками длиной 5-10 см (по своему желанию), также используя для этого мастерок Frattono Inox PV 43 и следя за тем, чтобы не оставлять непокрытых участков. **Расход:** примерно 1 л на 16-20 кв. м (один слой в зависимости от толщины нанесенного покрытия Meteore 8).

ПРИМЕЧАНИЕ: Для светлых оттенков (при использовании неокрашенного покрытия Meteore 8) рекомендуется наносить Lame' пластиковым мастерком PV 91.

Температура нанесения: от +5°C до +30°C.

Хранение: в плотно закрытой банке, в том числе после использования, при температуре выше +10°C и ниже +30°C.

Стабильность: примерно 2 года в неиспользованных, плотно закрытых упаковках.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Перед использованием тщательно перемешать деревянной или металлической палочкой.
Температура нанесения должна находиться в пределах от +5°C до +30°C. Сразу же после использования инструменты следует вымыть водой с мылом.

Спецификация № SC 00241, выпущенная руководителем службы контроля качества:

Выпуск № 2

Февраль 2020 г.