

PRIMART 600

Technisches Datenblatt

PRODUKTNAME:

PRODUKTGRUPPE:

ANWENDUNGBEREICH:

EIGENSCHAFTEN:

PRIMART 600

wasserbasierte, atmungsaktive Grundierungen für Innen
weiße Profi-Dispersionsfarbe mit hohem Deckvermögen, ausgezeichneter
Ergiebigkeit und sehr weiß

Dichte: 1.690 ± 30 g/l bei 20°C

Viskosität: 6.700 cps

Materialverbrauch: 12 - 14 m²/l eine Schicht

(kann je nach Rauheit, Porosität, und Saugfähigkeit des Untergrunds
und Verarbeitungsweise variieren)

Glanzgrad: matt

Farbtöne: weiß (kann mit COLORI' oder anderen Farben für
wasserbasierte, UV-beständige
Gestaltungstechniken abgetönt werden)

Produkt-Code: M-DF-01

(Farben und Lacke)

Gebindegrößen: 1 l - 2,5 l - 5 l

oberflächentrocken: 30 Minuten bei 20°C

überstreichbar: 4 Stunden bei 20°C

tiefentrocken: 12 Stunden bei 20°C

Geeignet auch in sehr feuchter und staubiger Umgebung. Seeluftbeständig.
Beeinträchtigt die Diffusionsfähigkeit des Mauerwerks nicht.

TROCKENZEIT:

EIGENSCHAFTEN UND

BESTÄNDIGKEIT:

UMWELTANGABEN:

LEISTUNG	NORM	WERT	MARKEN- ZEICHEN
FREI VON SCHADSTOFFEN	-	FREE	
FORMALDEHYD- EMISSIONSRATE, X	JIS A 1902-3	X < 0.005 mg/m ² h F*****	
VOC-Gehalt des gebrauchsfertigen Produktes	Richtlinie 2004-42-EG	max 8,7 g/l (EU-Grenzwert 30 g/l) Kat. A/g	

UNTERGRUND-

VORBEREITUNG:

WICHTIG: Vor Beschichtungsaufbau auch die lokalen und nationalen
gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigen und genauestens befolgen (wie
z.B. die österreichische ÖNORM B2230 oder die deutsche Norm DIN 18363
sowie die BSF-Merkblätter usw.)

Nicht gut anhaftenden und abbröckelnden Altanstrich vom Untergrund
entfernen und diesen mit Wasser und geeigneter Seife von Verschmutzungen
reinigen. Sobald der Untergrund trocken ist, verspachteln und trocknen lassen.
Anschließend die Oberfläche mit Schleifpapier sorgfältig glätten.

SC 00152

Danach als Fixiermittel eine Schicht Primart 600 zu 50 % mit Wasser verdünnt, auftragen. Nach einer Trocknungszeit von 4 Stunden bei 20°C eine zweite Schicht Primart 600 zu 15 - 20% mit Wasser verdünnt auftragen.

Glatte, nicht abbröckelnde oder neue Oberflächen in gutem Zustand nur wo erforderlich verspachteln, und einen glatten und ebenen Untergrund erstellen. Anschließend eine einzige Schicht Primart 600 zu 15 - 20% mit Wasser verdünnt auftragen.

Primart 600 deckend mit Kurzflorrolle, Pinsel oder Sprühtechnik im Kreuzgang auftragen.

Nach einer Trocknungszeit von 4 Stunden bei 20°C kann Artecò 7, Sabulador Lux, Sabulador Matt oder Sabulador Soft aufgetragen werden.

Verdünnung: zu 15 - 20% mit Wasser verdünnen.

**PRODUKT-
VORBEREITUNG:
AUFBRINGUNG:**

Technik: mit Pinsel - Rolle - Sprühtechnik

Anzahl der Schichten: 1 - 2

Haltbarkeitsdauer: ca. 2 Jahre in ungeöffnetem, gut verschlossenem Gebinde

Entsorgung: Nach Verwendung die Gebinde sorgfältig restentleeren und gemäß den im jeweiligen Land geltenden Bestimmungen entsorgen. Materialreste sind mit dem AVV-Abfallschlüssel Nr. 080112 zu entsorgen.

HINWEIS: Die Anwendungs- und Lagerungstemperatur muss zwischen +5°C und +30°C liegen. Frostempfindlich. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen.

Merkblatt Nr. SC 00152 erstellt von dem/der Leiter*in Qualitätskontrolle:

Ausgabe Nr. 10

August 2019