

## АКРИЛОВЫЙ ЗАКРЕПИТЕЛЬ FISSATIVO ACRILICO 30 G

### Технические и экологические характеристики

**НАЗВАНИЕ:**

**ГРУППА:**

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

**FISSATIVO ACRILICO 30 G**

Закрепитель для штукатурки, фиброцемента, строительных смесей. Делает равномерными абсорбционные свойства очень пористой поверхности, улучшая финишную пленку покрытия, ее адгезию и дышащие свойства

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**удельный вес:** 1.010 ± 30 г/л при 25°C (ISO 2811-1)  
**вязкость:** = = =  
**расход:** 20 - 24 м<sup>2</sup>/л продукт уже разбавленный (может варьироваться в зависимости от шероховатости, пористости, абсорбции основания и метода нанесения)

**эстетический эффект:** = = =

**цвета:** прозрачный

**упаковка:** 1л, 4л

**на поверхности:** 2 часа при 20°C

**высыхание:** 8 часов при 20°C

**глубокое высыхание:** 12 часов при 20°C

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОЙКОСТЬ:**

Дышащий закрепитель для штукатурки. Делает абсорбцию поверхности равномерной, уменьшает расход и улучшает нанесение отделочных средств. Подходит в качестве основания для нанесения любой краски на водной основе.

**ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

ХАРАКТЕРИСТИКА	СТАНДАРТ	ЗНАЧЕНИЕ	МАРКИРОВКА
ОТСУТСТВИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ	-	отсутствуют	
КОЭФФИЦИЕНТ ВЫБРОСА ФОРМАЛЬДЕГИДА, X	IS A 1902-3	X < 0.005 мг/м <sup>2</sup> ч F****	
VOС (летучие органические соединения) В ГОТОВОМ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРОДУКТЕ	Директивны е указания 2004-42-CE	Макс. 15 г/л (Предел UE 30 г/л) Кат. A/h	

**ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:**

Очистите поверхность от пыли, соскоблите старую и плохо держащуюся краску, выровняйте потрескавшуюся штукатурку, заштукатурьте и зашкурьте поверхность.

**ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА:**

**разведение:** Fissativo Acrilico 30 G 1 часть  
Питьевая вода 5 частей

SC 00035

## НАНЕСЕНИЕ:

**соотношение с катализатором:** = = =  
**время использования до затвердевания:** = = =  
**способ:** Кистью, валиком или распылителем.  
**Количество слоев:** 1  
**Температура нанесения:** выше +5°C и ниже +30°C. Не наносите средство под прямыми солнечными лучами или при ветре. Избегайте нанесения в дни с повышенной влажностью и на замерзшую поверхность.  
**Хранение:** в плотно закрытой таре, даже после использования, при температуре выше +5°C и ниже +30°C  
**Стабильность:** около 2 лет в плотно закупоренной таре, которая никогда не открывалась

**ПРИМЕЧАНИЯ:** Необходимо тщательно размешать средство перед нанесением. Промойте инструменты водой с мылом сразу после использования.

**Тех.карта № SC 00035** выпущена Начальником Отдела Качества:

Издание № 6                      Сентябрь 2022