

SETAVEL

Scheda Tecnica e Ambientale

<u>NOME:</u>	SETAVEL
<u>GRUPPO:</u>	pittura decorativa all'acqua per interni opaca ad effetto seta
<u>IMPIEGO:</u>	finitura decorativa per interni di facile applicazione.
<u>CARATTERISTICHE:</u>	<p>peso specifico: 1.070 ± 30 gr/LT. a 20°C</p> <p>resa: 4 - 5 m²/LT. due mani (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)</p> <p>Effetto estetico: opaco ad effetto seta</p> <p>colori: colori da cartella</p> <p>confezione: LT. 1 - LT. 2,5 - LT. 5</p> <p>sopraverniciatura: 3 - 4 ore a 20°C</p> <p>in profondità: 24 ore a 20°C</p>

CARATTERISTICHE E RESISTENZA:

SETAVEL è una pittura decorativa all'acqua per interni, che si distingue per la sua finitura opaca effetto seta, morbida al tatto. Conferisce agli ambienti un'eleganza sobria e contemporanea, esaltando le superfici con movimenti delicati e raffinati. Dopo 15 giorni dall'applicazione, risulta moderatamente lavabile con una spugna morbida inumidita, strofinando delicatamente per evitare aloni o scolorimenti. Al completo indurimento, si ottiene una pellicola traspirante con buona resistenza alla normale abrasione.

PRESTAZIONI AMBIENTALI:

PRESTAZIONE	NORMA	VALORE	MARCHIO
EMISSIONE DI SOSTANZE INQUINANTI INDOOR	ISO 16000	TVOC <1mg/m ³ Classe A+	
ASSENZA DI SOSTANZE DANNOSE	-	FREE	
TASSO DI EMISSIONE DI FORMALDEIDE, X	JIS A 1902-3	X<0.005mg/m ² h F*****	
VOC sul prodotto pronto all'uso	Direttiva 2004-42-CE	max 1,3 g/L (Limite UE 200 g/L) Cat. A/1	

PREPARAZIONE SUPPORTO:

Accertarsi che il supporto sia ben solido rimuovendo qualsiasi impurità come: polvere, cere, grassi, siliconi, saponi e tutto ciò che può creare distacco. Eliminare eventuali vecchie pitture se non ancorate bene o sfarinanti e lavare con saponi adeguati. Successivamente stuccare, ove necessario, e dopo l'essiccazione procedere con l'applicazione del PRIMART 800 che va steso con rullo di lana, a pennello oppure a spruzzo. Dopo 6 ore a 20°C, procedere con l'applicazione di SETAVEL.

**PREPARAZIONE
PRODOTTO:**

diluizione: pronto all'uso

APPLICAZIONE:

sistema: spatola

numero di strati: 2

Effetto Seta Spatolata: Con il Frattone Inox PV 43 applicare la prima mano di SETAVEL dando spatolate più o meno grandi ed in tutte le direzioni. Attendere 3 - 4 ore a 20°C prima di passare la seconda mano di SETAVEL con spatolate irregolari a "macchia di leopardo" e, dopo aver coperto una superficie di circa 1 mq, chiudere gli spazi vuoti con spatolate piccole sovrapposte ed incrociate

Temperatura per applicazione: superiore a +10°C e inferiore a +30°C.

Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +5°C e inferiore a +30°C.

Stabilità: 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

NOTE: La temperatura di applicazione e di stoccaggio deve essere compresa tra +5°C e +30°C. Teme il gelo. Gli attrezzi vanno puliti subito dopo l'uso con acqua e sapone.

Scheda n° SC 00333 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 3

Giugno 2025