

## FINISH V 10

### Scheda tecnica ed Ambientale

**NOME:**

**GRUPPO:**

**IMPIEGO**

**CARATTERISTICHE:**

**FINISH V 10**

vernice traspirante per interno

protettivo trasparente opaco per JUTA ed ARMONIE D'ARGILLA

**peso specifico:** 1.000 ± 30 gr/LT. a 25°C

**viscosità:** = = =

**resa su JUTA:** 14 - 16 m<sup>2</sup>/LT una mano (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

**resa su ARMONIE** 8 - 9 m<sup>2</sup>/LT una mano (con o senza levigatura)

**D'ARGILLA:** 4 - 5 m<sup>2</sup>/LT una mano solo sull'Effetto Frammenti di Legno (con o senza levigatura) (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

**effetto estetico:** opaco

**colori:** trasparente

**confezioni:** LT. 0,250 - LT. 1

**in superficie:** 2 ore a 20°C

**in profondità:** 24 ore a 20°C

FINISH V 10 è una finitura opaca pensata per proteggere e preservare l'effetto estetico di JUTA e di ARMONIE D'ARGILLA

= = =

**diluizione:** pronto all'uso

**ESSICCAMENTO:**

**CARATTERISTICHE E**

**RESISTENZA:**

**PREPARAZIONE SUPPORTO:**

**PREPARAZIONE PRODOTTO:**

**APPLICAZIONE:**

**sistema:**

**Su JUTA:** Per rendere la superficie ancora più resistente all'acqua, occorre utilizzare, trascorse 10 ore a 20°C dall'applicazione di JUTA, il FINISH V 10 Opaco da stendere a rullo, a pennello o a spruzzo. Il FINISH V 10 Opaco va applicato con una o due mani in base alla lavabilità e resistenza che si vuole ottenere. Tra la prima e la seconda mano attendere circa 4 ore a 20°C. Questo protettivo rende anche il supporto decorato con JUTA dall'aspetto opaco.

**Su ARMONIE D'ARGILLA:** Dopo circa 24 ore a 20°C dalla stesura di ARMONIE D'ARGILLA o dall'eventuale levigatura, va passato il FINISH V 10 Opaco a rullo o a spruzzo con una o due mani in base alla lavabilità e resistenza che si vuole ottenere. Tra la prima e la seconda mano attendere circa 4 ore a 20°C. Dopo l'applicazione del FINISH V 10 Opaco il colore del supporto trattato risulterà decisamente più scuro.

SC 00327

**N.B:** Per l'Effetto Frammenti di Legno non levigato il FINISH V 10 Opaco va applicato solamente a pennello in modo da riuscire a stendere correttamente il protettivo in tutte le parti e rilievi.

**numero di strati:** 1 - 2

**Temperatura per applicazione:** superiore a +10°C e inferiore a +30°C.

**Conservazione:** in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10°C e inferiore a +30°C.

**Stabilità:** 1 anno circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

**NOTE:** Mescolare molto bene prima dell'uso. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone.

**Scheda n° SC 00327 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:**

**Edizione n° 2**

**Maggio 2025**