

ARMONIE D'ARGILLA

PLIEGO DE CONDICIONES

Provisión y aplicación de revestimiento decorativo al agua para interiores a base de arcilla. ARMONIE D'ARGILLA está fabricado con arcilla natural y otras materias primas seleccionadas que promueven la economía circular. No contiene sustancias químicas nocivas como APEO, HAP, FORMALDEHÍDO Y AMONÍACO; bajísimo contenido de COV. Asimismo, el producto está certificado en clase A+.

La superficie para decorar debe estar limpia, desengrasada y libre de toda impureza, como: polvo, cera, grasa, silicona, jabón, pintura y cualquier otra materia que pueda provocar desprendimientos. Eliminar la pintura vieja descascarada o arenosa y lavar con jabones específicos. Estucar donde sea necesario y, al secarse, proceder con la aplicación del imprimador PRIMER 1200 mediante rodillo de lana, brocha o rociado.

Una vez seco, transcurridas 6 horas a 20 °C proceder con la aplicación de ARMONIE D'ARGILLA según el acabado superficial elegido.

Efecto natural: Extender una mano de ARMONIE D'ARGILLA con Llana Inox. Transcurridos unos 20 minutos a 20 °C volver a pasar la Llana Inox, esta vez sin producto, manteniéndola oblicua con movimientos en todas las direcciones. Posteriormente, cuando ARMONIE D'ARGILLA adopte la tensión adecuada, alisar a gusto con pasadas irregulares en todas las direcciones.

Protector: Para que la superficie sea lavable es necesario aplicar el acabado protector transparente FINISH V 10 Opaco.

Efecto natural Liso: Aplicar una primera mano de ARMONIE D'ARGILLA con Llana Inox, espatulando en todas las direcciones. Al cabo de unas 8 horas a 20 °C, proceder con una segunda mano de ARMONIE D'ARGILLA igual a la anterior. Posteriormente, cuando el producto adopte la tensión adecuada, alisar con pasadas irregulares en todas las direcciones.

Protector: Para que la superficie sea lavable es necesario aplicar el acabado protector transparente FINISH V 10 Opaco.

Para decorar la superficie con elementos naturales de contenidos estéticos diferentes, es posible añadir a ARMONIE D'ARGILLA, previamente coloreado y bien mezclado, los ADITIVOS TRUCIOLI, CAFFÈ, MARMO o SUGHERO.

Efecto Fragmentos de Madera: Mezclar bien el producto ARMONIE D'ARGILLA y añadir el Aditivo Trucioli. Extender una mano de ARMONIE D'ARGILLA mezclado con el aditivo, efectuando pasadas en todas las direcciones con la Llana Inox.

Alisado: Al cabo de unas 24 horas a 20 °C de la aplicación de ARMONIE D'ARGILLA, es posible lijar la superficie con una herramienta mecánica adecuada y papel de lija de grano 80 hasta que puedan verse los aditivos añadidos al producto.

Protector: Para que la superficie sea lavable es necesario aplicar el acabado protector transparente FINISH V 10 Opaco.

Efecto Moka: Mezclar bien el producto ARMONIE D'ARGILLA y añadir el Aditivo Caffè. Extender una mano de ARMONIE D'ARGILLA mezclado con el aditivo, efectuando pasadas en todas las direcciones con la Llana Inox.

Alisado: Al cabo de unas 24 horas a 20 °C de la aplicación de ARMONIE D'ARGILLA, es posible lijar la superficie con una herramienta mecánica adecuada y papel de lija de grano 80 hasta que puedan verse los aditivos añadidos al producto.

Protector: Para que la superficie sea lavable es necesario aplicar el acabado protector transparente FINISH V 10 Opaco.

Efecto Polvo de Mármol: Mezclar bien el producto ARMONIE D'ARGILLA y añadir el Aditivo Marmo. Extender una mano de ARMONIE D'ARGILLA mezclado con el aditivo, efectuando pasadas en todas las direcciones con la Llana Inox.

Alisado: Al cabo de unas 24 horas a 20 °C de la aplicación de ARMONIE D'ARGILLA, es posible lijar la superficie con una herramienta mecánica adecuada y papel de lija de grano 80 hasta que puedan verse los aditivos añadidos al producto.

Protector: Para que la superficie sea lavable es necesario aplicar el acabado protector transparente FINISH V 10 Opaco.

Efecto Tierra: Mezclar bien el producto ARMONIE D'ARGILLA y añadir el Aditivo Sughero. Extender una mano de ARMONIE D'ARGILLA mezclado con el aditivo, efectuando pasadas en todas las direcciones con la Llana Inox.

Alisado: Al cabo de unas 24 horas a 20 °C de la aplicación de ARMONIE D'ARGILLA, es posible lijar la superficie con una herramienta mecánica adecuada y papel de lija de grano 80 hasta que puedan verse los aditivos añadidos al producto.

Protector: Para que la superficie sea lavable es necesario aplicar el acabado protector transparente FINISH V 10 Opaco.

Todas las operaciones deberán efectuarse conforme con las normas de aplicación, incluido el material, el procedimiento y todas las obras provisionarias que sean necesarias para el trabajo.

Precio por m²: € _____