

## V44 MATT

### Scheda tecnica tecnica e Ambientale

**NOME:**
**V44 MATT**
**GRUPPO:**

Idrofinitura monocromatica traspirante con proprietà antimuffa per interno a zero gloss, a basso VOC ed emissioni indoor per superfici interne.

**IMPIEGO:**

idropittura professionale, antigoccia per superfici interne.

**CARATTERISTICHE:**
**peso specifico:**

BIANCO: 1.630 + 30 gr/LT. a 25°C

NEUTRO: 1.433 + 30 gr/LT. a 25°C

**resa:**

 9 - 12 m<sup>2</sup>/LT. per due mani (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

opaco a zero gloss a 85°

**effetto estetico:**

bianco, neutro e colori di cartella VALPAINT, colori NCS INDEX 2050 e RAL CLASSIC K5

**colori:**

LT 1. - LT. 4 - LT. 10

**confezioni:**

30 minuti a 20°C

**in superficie:**

4 ore a 20°C

**sovraverniciatura:**

12 ore a 20°C

**in profondità:**

Grazie alla sua formulazione, V44 MATT garantisce un'elevata copertura. Questa finitura si distingue per la capacità di garantire applicazioni uniformi, senza lasciare tracce di pennellate o segni di rullo. Dotata di una buona resistenza all'abrasione. Possiede inoltre la caratteristica di inibire la crescita di funghi, ed eco-sostenibilità, grazie al basso VOC e alla Classe A+ per le emissioni indoor, consentendo un rapido riutilizzo degli edifici verniciati.

**ESSICCAMENTO:**
**CARATTERISTICHE E RESISTENZA:**

GLOSS	EN ISO 2813	0 - 5 GU	-
POTERE COPRENTE	UNI EN ISO 6504-3	>99,5 - Classe 1 Con resa 9-12 mq/Lt	-
ANTIFUNGHI	UNI EN 15458	0 NESSUNA CRESCITA	UNI EN 15457 ANTIFUNGI

## PRESTAZIONI AMBIENTALI:

EMISSIONE DI SOSTANZE INQUINANTI INDOOR	ISO 16000	TVOC < 1 mg/m <sup>3</sup> Classe A+	
ASSENZA DI SOSTANZE DANNOSE	-	FREE	
TASSO DI EMISSIONE DI FORMALDEIDE, X	JIS A 1902-3	X<0.005mg/m <sup>2</sup> h F****	
VOC sul prodotto pronto all'uso	Direttiva 2004-42-CE	max 5,5 g/L (Limite UE 200 g/L) Cat. A/I	

## PREPARAZIONE SUPPORTO E CICLO APPLICATIVO:

**Muri vecchi:** accertarsi della consistenza della superficie asportando le eventuali vecchie pitture ammalorate o polverose e tutto ciò che può creare distacco. Stuccare le eventuali imperfezioni con stucco adeguato. Dopo 6 ore a 20°C dall'ultima rasatura carteggiare le parti stuccate e pulire. Successivamente applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO 30 G TRASPARENTE diluito 1:5 con acqua. Dopo 6 - 8 ore a 20°C applicare due mani di V44 MATT aspettando 3 - 4 ore a 20°C tra una mano e la successiva.

**Muri nuovi mai pitturati:** accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura e che la superficie sia priva di polvere e ogni traccia di sporco. In caso di imperfezioni, queste vanno livellate con stucco adeguato e dopo 6 ore a 20°C dall'ultima rasatura, carteggiare le parti stuccate e ripulire. Successivamente applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO 30 G TRASPARENTE diluito 1:5 con acqua. Trascorse 6 - 8 ore a 20°C applicare il V44 MATT. Tra la prima e la seconda mano attendere almeno 3 - 4 ore a 20°C.

**diluizione:** 20% in peso per la 1<sup>a</sup> mano con acqua  
15% in peso per la 2<sup>a</sup> mano con acqua

**sistema:** a pennello - a rullo - a spruzzo

**numero di strati:** 2

**Temperatura per applicazione:** superiore a +10°C e inferiore a +30°C.

**Conservazione:** in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +5°C e inferiore a +30°C.

**Stabilità:** 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

## NOTE:

Gli attrezzi da lavoro devono essere lavati subito dopo l'uso con acqua. Utilizzare il prodotto in conformità con le normative vigenti in materia di igiene e sicurezza. Dopo l'uso, evitare di disperdere i contenitori nell'ambiente, assicurandosi che i residui siano completamente asciutti e trattarli come rifiuti speciali. Non smaltire i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua o sul terreno. Per ulteriori dettagli, consultare la scheda di sicurezza.

**Scheda n° SC 00329 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:**

**Edizione n° 3 Giugno 2025**