

ANCORANTE PG

Scheda tecnica:

Nome:

GRUPPO:

IMPIEGO:

CARATTERISTICHE:

ESSICCAMENTO:

**CARATTERISTICHE E
RESISTENZA:**

**PREPARAZIONE
SUPPORTO:**

ANCORANTE PG

primer ancorante per supporti difficili a base di emulsione speciale all'acqua rende possibile l'ancoraggio di vernici di finitura a supporti particolarmente difficili come vetro, ceramica, leghe leggere e la maggior parte delle materie plastiche.

peso specifico: 1.000 ± 30 gr/LT. a 25°C

viscosità: = = =

resa: 20 m²/LT. (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

effetto estetico: = = =

colori: trasparente

confezioni: LT. 1 - LT. 4

in superficie: 2 ore a 20°C

sovra verniciatura: 4 ore a 20°C

in profondità: 12 ore a 20°C

ancorante particolarmente tenace su supporti notoriamente difficili come vetro, ceramica, materie plastiche e leghe leggere. Sovra verniciabile con qualsiasi idropittura e con vernici contenenti solventi non aggressivi.

CICLO VALPAINT E-VOLUTION EASY

Massetto Cementizio e Calcestruzzo: In caso di supporti molto porosi, è consigliabile applicare una prima mano di ANCORANTE PG diluito al 100% con acqua prima dell'applicazione del prodotto diluito al 50%. Attendere 2 ore tra la prima e la seconda mano di ANCORANTE PG. Dopo 4 ore a 20°C e umidità relativa 65% UR, applicare il METEORE 12.

Cartongesso: Applicare una mano di ANCORANTE PG con Rullo di lana a pelo medio PV 95. In caso di supporti molto porosi, è consigliabile applicare una prima mano di ANCORANTE PG diluito al 100% con acqua prima dell'applicazione del prodotto diluito al 50%. Attendere 2 ore tra la prima e la seconda mano di ANCORANTE PG. Dopo 4 ore a 20°C e umidità relativa 65% UR, applicare il METEORE 12.

IMPORTANTE: Il cartongesso sia nuovo, di ottima qualità, mai pitturato e rasato con rete di rinforzo nei punti di raccordo tra un pannello e l'altro, al fine di evitare cavillature dovute a movimenti del supporto.

Piastrelle: Smerigliare e livellare le piastrelle sconnesse in ceramica o grès porcellanato con dischi diamantati fino ad irruvidire la parte smaltata. Quindi lavare accuratamente con prodotti detergenti VALPAINT e risciacquare con acqua pulita per poi asciugare bene. Qualora non fosse possibile smerigliare con disco diamantato, pulire adeguatamente la superficie rimuovendo ogni tipologia di sporco o agente distaccante come residui di saponi, cere, grassi, siliconi. Applicare quindi ANCORANTE PG con Rullo di lana a pelo medio PV 95, diluito al 50% con acqua.

Dopo 4 ore a 20°C, stuccare le fughe superiori a 2 mm ed eventuali buchi sulla superficie con lo STUCCO SB30 bi-componente. Lasciare la superficie perfettamente liscia e livellata, senza residui, grumi e scalettature per evitare la rimozione meccanica

PREPARAZIONE PRODOTTO:

APPLICAZIONE:

NOTE:

La temperatura di applicazione deve essere compresa tra +5°C e +30°C. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua.

Scheda n° 00098 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n. 3

Luglio 2025

diluizione: pronta all'uso, eventualmente diluire in base al supporto con acqua. Per l'applicazione a spruzzo diluire al 10%

rapporto di catalizzazione: = = =

pot life: = = =

sistema: pennello - spruzzo

numero di strati: 1