

ARMONIE D'ARGILLA

Fiche technique et environnementale

NOM :

ARMONIE D'ARGILLA

GROUPE :

Finition décorative minérale épaisse pour intérieur, à base d'argile naturelle. Produit conçu pour apporter une élégance matérielle et un effet velouté. Formulé à partir de matières premières sélectionnées et d'ingrédients respectueux de l'environnement.

EMPLOI :

Revêtement décoratif intérieur à base d'eau.

CARACTÉRISTIQUES

Poids spécifique : 1 650 ± 30 g/l à 20 °C

:

Rendement :

1,7 à 1,9 m²/l en une couche sur support lisse (effet naturel)
0,80 à 0,90 m²/l en deux couches sur support lisse (effet naturel lisse)
0,50 à 0,60 m²/l en une couche sur support lisse (effet copeaux de bois)
0,80 à 0,90 m²/l en une couche sur support lisse (effet Moka)
0,7 à 0,8 m²/l en une couche sur support lisse (effet poudre de marbre)
0,8 à 1,00 m²/l en une couche sur support lisse (effet terre)
(rendement variable selon la rugosité, la porosité, l'absorption du support et la méthode d'application)

Effet esthétique :

Aspect naturel gaufré

Couleur :

Voir nuancier

Conditionnement :

1 l - 4 l - 12 l

SÉCHAGE :

Sec au toucher : après 1 heure à 20 °C

Recouvrable :

après 8 heures à 20 °C

Sec en profondeur : après 12 à 24 heures à 20 °C

**CARACTÉRISTIQUES
ET RÉSISTANCE :**

ARMONIE D'ARGILLA combine esthétique, performance technique et durabilité, dans un équilibre parfait.


Sa consistance permet des applications en forte épaisseur, même sur supports irréguliers, tout en garantissant une adhérence parfaite et une bonne maniabilité. L'aspect final est velouté, légèrement granuleux, et peut être enrichi d'effets spécifiques grâce à l'ajout d'additifs naturels (copeaux de bois, marc de café, granulés de liège ou de marbre).

Revêtement hautement respirant, ARMONIE D'ARGILLA favorise l'échange naturel d'humidité entre support et environnement, contribuant à maintenir un microclimat sain et à prévenir l'apparition de moisissures.

La formulation, intégrant une résine recyclée et des ingrédients à faible impact environnemental, garantit résistance et durabilité sans renoncer au respect de l'environnement. En effet, plus de 60 % du carbone contenu dans la formulation provient de sources renouvelables ou recyclées. ARMONIE D'ARGILLA n'est pas qu'un revêtement : c'est un choix technique et esthétique conscient et respectueux de l'environnement. Le produit est totalement exempt de substances nocives (APEO, HAP, formaldéhyde et ammoniac). Grâce à sa faible teneur en COV et à sa certification A+, il contribue à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur. Les opérations de

retouche ou d'entretien sont facilitées, grâce à la nature même du produit, qui permet des interventions localisées sans altérer l'aspect de la surface traitée.

PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES :

PERFORMANCE	NORME	VALEUR	MARQUE
ÉMISSION DE POLLUANTS DE L'AIR INTÉRIEUR	ISO 16000	COVT < 1 mg/m ³ Classe A+	
ABSENCE DE SUBSTANCES NOCIVES	-	SANS	
TAUX D'ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE, X	JIS A 1902-3	X<0,005 mg/m ² h F*****	
COV sur produit prêt à l'emploi	Directive 2004/42/CE	1,3 g/l maximum (limite UE 200 g/l) Cat. A/l	

SC 00328

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le support doit être sain et robuste. Éliminer toutes les impuretés (poussière, cires, graisses, silicones, savons) susceptibles de compromettre l'adhérence. Supprimer les anciennes peintures non adhérentes ou écaillées, puis nettoyer avec un détergent adapté. Si nécessaire, reboucher, laisser sécher, puis appliquer le primaire PRIMER 1200 au rouleau laine, au pinceau ou au pistolet. Après 6 heures à 20 °C, appliquer ARMONIE D'ARGILLA.

PRÉPARATION DU PRODUIT :

Dilution : Prêt à l'emploi, sauf ARMONIE D'ARGILLA avec additif « Copeaux », à diluer à 6 %.

APPLICATION :

Système : Taloche inox

Nombre de couches : 1-2

CYCLE D'APPLICATION :

1) Effet naturel : Appliquer une couche d'ARMONIE D'ARGILLA à la taloche inox PV 43. Après environ 20 minutes à 20 °C, repasser la taloche inox sans produit, en position oblique, dans toutes les directions. De cette manière, les gros « grains » du produit créent de petites cavités et des incisions de longueurs variables. Une fois le produit tendu, affiner la finition par des mouvements irréguliers et multidirectionnels.

2) Effet lisse naturel : Appliquer une première couche d'ARMONIE D'ARGILLA à la taloche inox PV 43, en étalant dans toutes les directions. Après environ 8 heures à 20 °C, appliquer la deuxième couche de la même manière. Au fur et à mesure du séchage, lisser par des mouvements irréguliers, dans toutes les directions.

3) Effets copeaux de bois, moka, poudre de marbre ou terre : Pour réaliser des surfaces enrichies d'éléments naturels, ajouter l'additif choisi (Copeaux, Moka, Marbre ou Liège) dans le produit déjà coloré et homogénéisé. Appliquer le mélange ainsi obtenu (ARMONIE D'ARGILLA et l'additif choisi selon l'effet désiré) en une couche; étaler à la taloche inox PV 43 dans toutes les directions.

PONÇAGE : Environ 24 heures à 20 °C après l'application d'ARMONIE D'ARGILLA (sauf pour les effets naturel et lisse naturel), poncer à l'aide d'une ponceuse mécanique et de papier abrasif grain 80 afin de révéler les additifs intégrés.

PRODUITS DE PROTECTION : appliquer le produit transparent FINISH V 10 Opaco (mat) pour rendre la surface lavable. Environ 24 heures à 20 °C après l'application d'ARMONIE D'ARGILLA ou après ponçage (le cas échéant), appliquer une à deux couches de FINISH V 10 Opaco au rouleau ou au pistolet, selon la résistance et la lavabilité souhaitées. Respecter un intervalle de 4 heures à 20 °C entre les deux couches. Après l'application de FINISH V 10 Opaco, la couleur du support traité sera visiblement plus foncée.

N.B. : Pour l'effet copeaux de bois non poncé, appliquer FINISH V 10 Opaco uniquement au pinceau, afin de bien couvrir toutes les aspérités et reliefs.

Résistance : Après durcissement complet, formation d'un film respirant, résistant aux chocs et à l'abrasion courante.

N.B. : Avant l'application, regarder attentivement le tutoriel vidéo relatif à l'effet souhaité.

Température d'application : comprise entre +10 °C et +30 °C.

Nettoyage des outils : à l'eau savonneuse.

Stockage : dans son emballage bien fermé, même après ouverture, à une température comprise entre +10 °C et +30 °C.

Stabilité : environ 1 an dans l'emballage d'origine fermé et non ouvert.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES :

Éviter le contact direct avec la peau. Protéger les yeux et le visage. En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin. Ne pas laver les outils dans les égouts ou les cours d'eau.

NOTES : La température d'application et de stockage doit être comprise entre +5°C et +30°C. Le produit craint le gel.

Nettoyer les outils immédiatement après usage à l'eau savonneuse.

Fiche n° SC 00329 émise par le responsable du contrôle qualité :

Édition n° 3

Août 2025